

## 服装纺织品检验-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.下列哪一个参数属于纺织品的代用质量特性( )

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.断裂强度

[1] B.化学成分

[1] C.柔软度

[1] D.舒适度

---

[2] 题型.单选题

[2] 题干.以下属于影响织物耐用性能的因素的有()

[2] 正确答案.B

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.刚柔度

[2] B.弹性

[2] C.可塑性

[2] D.无法判断

---

[4] 题型.判断题

[4] 题干.真正质量特性，简单地讲就是用户所需要的产品特性

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.易

[4] 选项数.2

[4] A.正确

[4] B.错误

---

[5] 题型.判断题  
[5] 题干.代用质量特性是用户所要求的使用质量特性  
[5] 正确答案.B  
[5] 难易度.易  
[5] 选项数.2  
[5] A.正确  
[5] B.错误

---

[6] 题型.判断题  
[6] 题干.织物的耐用性和织物的耐磨性关系不大  
[6] 正确答案.B  
[6] 难易度.易  
[6] 选项数.2  
[6] A.正确  
[6] B.错误

---

[7] 题型.判断题  
[7] 题干.织物舒适性是一种真正质量特性  
[7] 正确答案.A  
[7] 难易度.易  
[7] 选项数.2  
[7] A.正确  
[7] B.错误

---

[8] 题型.判断题  
[8] 题干.常见的织物耐用性能可以分为耐劳性和耐久性  
[8] 正确答案.A  
[8] 难易度.易  
[8] 选项数.2

[8] A.正确

[8] B.错误

---

[9] 题型.判断题

[9] 题干.不合格品不一定是缺陷品，但缺陷品一定是不合格品

[9] 正确答案.A

[9] 难易度.易

[9] 选项数.2

[9] A.正确

[9] B.错误

---

[10] 题型.填空题

[10] 题干.产品质量特性一般分为真正质量特性和（）

[10] 难易度.易

[10] 选项数.1

[10] A.代用质量特性

---

[11] 题型.单选题

[11] 题干.纺织行业标准的代号为（）

[11] 正确答案.B

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.GB

[11] B.FZ

[11] C.ISO

[11] D.Q

---

[12] 题型.单选题

[12] 题干.我国采用以下方式鼓励执行推荐性标准：

[12] 正确答案.D

- [12] 难易度.中
- [12] 选项数.4
- [12] A.把推荐性标准纳入指令性文件
- [12] B.国家采取优惠措施鼓励采用推荐性标准
- [12] C.通过合同形式贯彻执行推荐性标准
- [12] D.以上均是
- 
- 
- 

- [16] 题型.简答题
- [16] 题干.简述标准化与标准的关系
- [16] 正确答案.A
- [16] 难易度.中
- [16] 选项数.1
- [16] A.1.标准是标准化活动的产物 2.标准化的效果在标准的运用、贯彻等社会实践中表现出来 3.标准在实践中要不断修改和不断完善
- 

- [17] 题型.名词解释
- [17] 题干.标准
- [17] 正确答案.A
- [17] 难易度.中
- [17] 选项数.1
- [17] A.对重复性事物和概念的统一规定，以科学、技术和实践的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。
- 

- [18] 题型.名词解释
- [18] 题干.强制性标准
- [18] 正确答案.A

[18] 难易度.中

[18] 选项数.1

[18] A.保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准。

---

[19] 题型.判断题

[19] 题干.标准化是一系列活动的过程，包括标准的制订、贯彻和修订等

[19] 正确答案.A

[19] 难易度.易

[19] 选项数.2

[19] A.正确

[19] B.错误

---

[20] 题型.判断题

[20] 题干.地方标准是推荐性标准，不是强制性标准

[20] 正确答案.B

[20] 难易度.中

[20] 选项数.2

[20] A.正确

[20] B.错误

---

[21] 题型.单选题

[21] 题干.国际标准化组织（ISO）是世界最大的、（）的国际标准化组织

[21] 正确答案.B

[21] 难易度.易

[21] 选项数.4

[21] A.政府性的

[21] B.非政府性的

- [21] C.民间自发的
- [21] D.企业联合的

---

[22] 题型.单选题

[22] 题干.国际标准化组织标准的代号是 ( )

[22] 正确答案.B

[22] 难易度.易

[22] 选项数.4

[22] A.ISA

[22] B.ISO

[22] C.IEC

[22] D.IDO

---

[23] 题型.单选题

[23] 题干.IEC 是 ( ) 的英文缩写

[23] 正确答案.C

[23] 难易度.易

[23] 选项数.4

[23] A.国际技术委员会

[23] B.国内电工委员会

[23] C.国际电工委员会

[23] D.国内技术委员会

---

[24] 题型.单选题

[24] 题干.采用国际标准的意义包括 ( )

[24] 正确答案.D

[24] 难易度.中

[24] 选项数.4

[24] A.发展国际贸易和技术交流的需要

[24] B.有利于促进技术进步

[24] C.有利于提高我国的标准水平

[24] D.以上均是

---

[25] 题型.单选题

[25] 题干.我国标准采用国际标准的程度代号等同采用为 ( )

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.易

[25] 选项数.4

[25] A.IDT

[25] B.ITU

[25] C.IFOAM

[25] D.MOD

---

[26] 题型.单选题

[26] 题干.国际标准的采用形式有多种，其中，非等效采用国际标准的符号是 ( )

[26] 正确答案.C

[26] 难易度.中

[26] 选项数.4

[26] A. “≡”表示，其缩写字母代号为 idt 或 IDT

[26] B. “=”表示，其缩写字母代号为 eqv 或 EQV

[26] C. “≠”表示，其缩写字母代号为 neq 或 NEQ

[26] D. “≈”表示，其缩写字母代号为 idc 或 1DC

---

---

[29] 题型.判断题

[29] 题干.国际标准必须优于国家标准，国家标准必须优于企业标准

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

---

[30] 题型.判断题

[30] 题干.反之亦然的原则适用于不同程度的采用国际标准

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

---

[31] 题型.单选题

[31] 题干.感官检验可以分为分析型感官检验和 ( )

[31] 正确答案.B

[31] 难易度.易

[31] 选项数.4

[31] A.判断型感官检验

[31] B.嗜好型感官检验

[31] C.非分析型感官检验

[31] D.理化检验

---

---

---

---

---

---

---

[37] 题型.判断题

[37] 题干.嗜好型感官检验的检验员都有资格做分析型感官检验



[37] 正确答案.B

[37] 难易度.易

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

---

[38] 题型.判断题

[38] 题干.通过定量分析进行感官检验时, 标度方法是使用对比来  
量化感官体验

[38] 正确答案.B

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

---

[39] 题型.判断题

[39] 题干.绝对误差就是误差的绝对值

[39] 正确答案.B

[39] 难易度.易

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

---

[40] 题型.判断题

[40] 题干.绝对误差越大则相对误差越大

[40] 正确答案.B

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

---

[41] 题型.填空题  
[41] 题干.测量误差包括绝对误差和 ()  
[41] 难易度.易  
[41] 选项数.1  
[41] A.相对误差

---

[42] 题型.单选题  
[42] 题干.纺织纤维可以分为化学纤维和 () 纤维两大类  
[42] 正确答案.C  
[42] 难易度.易  
[42] 选项数.4  
[42] A.植物纤维  
[42] B.动物纤维  
[42] C.天然纤维  
[42] D.矿物纤维

---

[43] 题型.单选题  
[43] 题干.纺织纤维越细, 纤维的比表面积 ()  
[43] 正确答案.A  
[43] 难易度.易  
[43] 选项数.4  
[43] A.越大  
[43] B.越小  
[43] C.纤维粗细与比表面积无关  
[43] D.不变

---

[44] 题型.单选题  
[44] 题干.常见纺织纤维中, 耐热性最差的纤维是 ()  
[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.4

[44] A.锦纶

[44] B.腈纶

[44] C.涤纶

[44] D.氯纶

---

---

---

[48] 题型.名词解释

[48] 题干.纺织品物理检验

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.1

[48] A.主要是运用各种仪器、仪表、设备、量具等检测手段，测量或比较各种纺织产品的物理性质或物理量的数据，并进行系统整理、分析，以确定纺织品物理性质和品质优劣。

---

[49] 题型.名词解释

[49] 题干.纤维

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.直径一般分为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质。(如棉花、羊毛、蚕丝等)

---

[50] 题型.判断题

[50] 题干.理化检验即物理检验和化学检验的统称

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.2

[50] A.正确

[50] B.错误

---

[51] 题型.判断题

[51] 题干.丙纶纤维是常见纺织纤维中密度最大的

[51] 正确答案.B

[51] 难易度.易

[51] 选项数.2

[51] A.正确

[51] B.错误

---

[52] 题型.单选题

[52] 题干.吸湿性最好的天然纤维是 ( )

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.麻

[52] B.羊毛

[52] C.蚕丝

[52] D.棉花

---

[53] 题型.单选题

[53] 题干.生产中棉纤维的长度检验一般用 ( )

[53] 正确答案.A

[53] 难易度.中

[53] 选项数.4

[53] A.罗拉法

[53] B.梳片法

[53] C.中段切断称重法

[53] D.无法判断

---

[54] 题型.单选题

[54] 题干.马克隆值反应了纤维的什么性质 ( )

[54] 正确答案.A

[54] 难易度.易

[54] 选项数.4

[54] A.细度和成熟度

[54] B.长度和成熟度

[54] C.长度和细度

[54] D.以上都不正确

---

---

[57] 题型.判断题

[57] 题干.竹浆纤维属于天然纤维

[57] 正确答案.B

[57] 难易度.易

[57] 选项数.2

[57] A.正确

[57] B.错误

---

[58] 题型.判断题

[58] 题干.棉纤维具有天然转曲，转曲状态下的棉纤维两端间的距离称为纤维的自然长度

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

---

[59] 题型.判断题

[59] 题干.马克隆值标准级是 A 级

[59] 正确答案.B

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

---

[60] 题型.判断题

[60] 题干.马克隆值越高，纤维越粗

[60] 正确答案.A

[60] 难易度.易

[60] 选项数.2

[60] A.正确

[60] B.错误

---

[61] 题型.判断题

[61] 题干.马克隆值高的棉花染色性能好

[61] 正确答案.A

[61] 难易度.中

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

---

[62] 题型.单选题

[62] 题干.涤棉纱线混纺比例的鉴定是通过（）溶液

[62] 正确答案.B

- [62] 难易度.中
  - [62] 选项数.4
  - [62] A.盐酸 (37%)
  - [62] B.硫酸 (75%)
  - [62] C.甲酸 (85%)
  - [62] D.氢氧化钠 (5%)
- 

- [63] 题型.单选题
  - [63] 题干.棉本色纱线线密度（或支数）的测定方法采用（）
  - [63] 正确答案.B
  - [63] 难易度.中
  - [63] 选项数.4
  - [63] A.气流仪法
  - [63] B.绞纱法
  - [63] C.切断称重法
  - [63] D.目光检验法
- 

- [64] 题型.单选题
  - [64] 题干.棉纱的细度不匀，通常是指沿纱线长度方向的（）不匀
  - [64] 正确答案.A
  - [64] 难易度.易
  - [64] 选项数.4
  - [64] A.粗细
  - [64] B.强力
  - [64] C.伸长
  - [64] D.纱疵
- 

- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.纺纱过程中，（），在牵伸区中浮游时间越长，其运动规律不定，严重影响成纱条干的均匀度

[65] 正确答案.D

[65] 难易度.中

[65] 选项数.4

[65] A.纤维越粗

[65] B.纤维越细

[65] C.纤维越长

[65] D.纤维越短

---

[67] 题型.简答题

[67] 题干.棉纱分等的质量指标有哪五项

[67] 正确答案.A

[67] 难易度.中

[67] 选项数.1

[67] A.即：单纱断裂强力变异系数、百米质量变异系数、条干均匀度、一克内棉结粒数、一克内棉结杂质总粒数。当五项的品等不同时，以五项中最低的一项品等评定

---

[68] 题型.判断题

[68] 题干.评定棉纱线的品质就是按规定的标准进行品质检验，从而定出纱线的等级

[68] 正确答案.A

[68] 难易度.易

[68] 选项数.2

[68] A.正确

[68] B.错误

---

[69] 题型.判断题

[69] 题干.棉纱线的品等分为优等、一等、二等，低于二等指标者作三等品



[69] 正确答案.A

[69] 难易度.易

[69] 选项数.2

[69] A.正确

[69] B.错误

---

[70] 题型.判断题

[70] 题干.棉的天然转曲有利于纺成纱线的质量

[70] 正确答案.A

[70] 难易度.易

[70] 选项数.2

[70] A.正确

[70] B.错误

---

[71] 题型.判断题

[71] 题干.半制品的条干均匀度越好。成纱条干均匀度越好

[71] 正确答案.A

[71] 难易度.易

[71] 选项数.2

[71] A.正确

[71] B.错误

---

[72] 题型.单选题

[72] 题干.麻纱织物质质量较好，其经纬纱一般为（）

[72] 正确答案.D

[72] 难易度.中

[72] 选项数.4

[72] A.低捻低支

[72] B.高捻低支

[72] C.低捻高支

[72] D.高捻高支

---

---

---

[75] 题型.判断题

[75] 题干.羊毛纱线的支数是指羊毛纱线的粗细，即单位重量中的  
纱线长度

[75] 正确答案.A

[75] 难易度.易

[75] 选项数.2

[75] A.正确

[75] B.错误

---

[76] 题型.判断题

[76] 题干.毛涤织物是由羊毛与锦纶混纺纱线而成的织物

[76] 正确答案.B

[76] 难易度.易

[76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

---

[77] 题型.判断题

[77] 题干.纱线染色是在织造之后对纱线染色

[77] 正确答案.B

[77] 难易度.易

[77] 选项数.2

[77] A.正确

[77] B.错误

---

[78] 题型.判断题

[78] 题干.毛纱线根据生产工艺分为精梳毛纱和粗梳毛纱，按用途又可分为机织用和针织用

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

---

[79] 题型.判断题

[79] 题干.精梳毛针织绒线的内在质量评等按物理指标和染色牢度综合评定，并以其中最低项定等

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.易

[79] 选项数.2

[79] A.正确

[79] B.错误

---

[80] 题型.判断题

[80] 题干.染色牢度是指染色制品在各种外界因素的影响下，保持原来色泽的能力

[80] 正确答案.A

[80] 难易度.易

[80] 选项数.2

[80] A.正确

[80] B.错误

---

[81] 题型.判断题

[81] 题干.原液着色的化纤，染色牢度较差（好）

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.中

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

---

[82] 题型.判断题

[82] 题干.织物外观疵点包括分散性和局部性疵点

[82] 正确答案.A

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

---

[83] 题型.单选题

[83] 题干.在成衣内在质量检验中, 优等品缩水率横向不大于 ( ) %

[83] 正确答案.A

[83] 难易度.易

[83] 选项数.4

[83] A.3

[83] B.4

[83] C.5

[83] D.7

---

[84] 题型.单选题

[84] 题干.机织物按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和 ( )

[84] 正确答案.D

[84] 难易度.中

[84] 选项数.4

[84] A.棉型织物

- [84] B.毛型织物
- [84] C.长丝类织物
- [84] D.交织物

---

[85] 题型.单选题

[85] 题干.检验织物纬向密度时必须 ( )

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.中

[85] 选项数.4

[85] A.在全幅上同一纬向不同位置检验三处

[85] B.在织物不同位置检验四处

[85] C.在中间部位检验一处

[85] D.在织物不同位置检验三处

---

[86] 题型.单选题

[86] 题干.控制成纱棉结杂质粒数的最重要工序是 ( )

[86] 正确答案.B

[86] 难易度.中

[86] 选项数.4

[86] A.开清棉

[86] B.梳棉

[86] C.精梳

[86] D.无法判断

---

[90] 题型.判断题

[90] 题干.织物密度相同, 透气性也相同

[90] 正确答案.B

[90] 难易度.易

[90] 选项数.2

[90] A.正确

[90] B.错误

---

[91] 题型.判断题

[91] 题干.织物密度与组织对织物耐磨性影响较大,当织物经、纬密较低时,平纹织物较耐磨

[91] 正确答案.A

[91] 难易度.易

[91] 选项数.2

[91] A.正确

[91] B.错误

---

[92] 题型.判断题

[92] 题干.织物的密度越大,紧度就越大

[92] 正确答案.B

[92] 难易度.易

[92] 选项数.2

[92] A.正确

[92] B.错误

---

---

---

---

[97] 题型.名词解释

[97] 题干.静电电压

[97] 正确答案.A

[97] 难易度.中

[97] 选项数.1

[97] A.静电电压 样品上积累的相对稳定的电荷所产生的对地电压

---

[98] 题型.名词解释

[98] 题干.电量

[98] 正确答案.A

[98] 难易度.中

[98] 选项数.1

[98] A.在单极性带电情况下,指样品上积聚的电荷量;在双极性带电情况下,系指正负电荷的代数和

---

[99] 题型.判断题

[99] 题干.纺织品功能性检验主要包括安全卫生性、穿着舒适性等

[99] 正确答案.A

[99] 难易度.易

[99] 选项数.2

[99] A.正确

[99] B.错误

---

[100] 题型.判断题

[100] 题干.为了防止静电,就要防止摩擦带电和感应带电

[100] 正确答案.A

[100] 难易度.易

[100] 选项数.2

[100] A.正确

[100] B.错误

---

[101] 题型.判断题

[101] 题干.摩擦可以使物体带电,不产生电荷

[101] 正确答案.B

[101] 难易度.易

[101] 选项数.2

[101] A.正确

[101] B.错误

---

[102] 题型.填空题

[102] 题干.织物上的静电衰减到原始数据的一半，所需的时间称为（）

[102] 难易度.易

[102] 选项数.1

[102] A.电荷半衰期

---

[103] 题型.单选题

[103] 题干.纺织品检验时，进入试验用标准大气时是以（）

[103] 正确答案.A

[103] 难易度.中

[103] 选项数.4

[103] A.吸湿状态

[103] B.放湿状态

[103] C.平衡状态

[103] D.无法判断

---

[104] 题型.单选题

[104] 题干.《国家纺织基本安全技术规范》的施行日期是（）

[104] 正确答案.D

[104] 难易度.中

[104] 选项数.4

[104] A.2013.8.1

[104] B.2012.10.1



[104] C.2013.10.1

[104] D.2012.8.1

---

[105] 题型.单选题

[105] 题干.纺织产品依据甲醛含量可分类为 ( )

[105] 正确答案.A

[105] 难易度.中

[105] 选项数.4

[105] A.A类、B类、C类

[105] B.A类、B类

[105] C.A类、B类、C类、D类

[105] D.B类、C类、D类

---

---

---

[109] 题型.名词解释

[109] 题干.环境标志

[109] 正确答案.A

[109] 难易度.中

[109] 选项数.1

[109] A.环境标志也称生态标志、绿色标志，是由政府管理部门或独立机构和组织，依据一定的环境标准，向有关申请者颁发其产品或服务符合要求的一种特定标志

---

[110] 题型.名词解释

[110] 题干.纺织产品

[110] 正确答案.A

[110] 难易度.中

[110] 选项数.1

[110] A.以天然纤维和化学纤维为主要原料,经纺、织、染等加工工艺或再经缝制、复合等工艺而制成的产品,如纱线、织物及其制成品

---

[111] 题型.判断题

[111] 题干.生态纺织品是指对人体无危害和对环境无污染的纺织品

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.2

[111] A.正确

[111] B.错误

---

[112] 题型.判断题

[112] 题干.我国推荐性纺织行业标准代号为: FZ/T

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

---

[113] 题型.单选题

[113] 题干.衬衫服装的缝制规定,零部件不允许 ()

[113] 正确答案.D

[113] 难易度.易

[113] 选项数.4

[113] A.跳针

[113] B.断线

[113] C.30cm 内不得有两处跳针

[113] D.以上三种

---

- [114] 题型.单选题
- [114] 题干.织物产生纬斜的原因有 ( )
- [114] 正确答案.D
- [114] 难易度.中
- [114] 选项数.4
- [114] A.染整加工过程中, 织物局部受力
- [114] B.坯布缝头原因
- [114] C.打卷、开服时操作不当
- [114] D.以上均是
- 

- [115] 题型.单选题
- [115] 题干.国家技术标准规定, 色织格料纬斜率不得超过 ( )
- [115] 正确答案.B
- [115] 难易度.易
- [115] 选项数.4
- [115] A.1%
- [115] B.3%
- [115] C.5%
- [115] D.7%
- 

- [116] 题型.单选题
- [116] 题干.在缝制质量检验中, 缝型密度有十分严格的规定, 一般来说, 明暗缝的针迹密度 ( )
- [116] 正确答案.C
- [116] 难易度.中
- [116] 选项数.4
- [116] A.8-9 针/3cm
- [116] B.10-12 针/3cm
- [116] C.14-16 针/3cm
- [116] D.5-6 针/3cm

---

[117] 题型.单选题

[117] 题干.男衬衫质量评定中严重缺陷数=0 重缺陷数=0 轻缺陷数≤5 属于 ( )

[117] 正确答案.A

[117] 难易度.易

[117] 选项数.4

[117] A.一等品

[117] B.优等品

[117] C.合格品

[117] D.二等品

---

---

---

[120] 题型.判断题

[120] 题干.服装成品检验以目测、尺量为主，应将样品放在模型台或检验台上，北向自然光或灯光下检验

[120] 正确答案.A

[120] 难易度.易

[120] 选项数.2

[120] A.正确

[120] B.错误

---

[121] 题型.判断题

[121] 题干.针织服装的丝缕纬斜和纹路纬斜属于同一疵点

[121] 正确答案.A

[121] 难易度.中

[121] 选项数.2

[121] A.正确

[121] B.错误

---

[122] 题型.判断题

[122] 题干.纬斜是指纬纱倾斜或与经向不垂直的程度，用纬斜率表示

[122] 正确答案.A

[122] 难易度.易

[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

---

[123] 题型.单选题

[123] 题干.按（）可将纺织品分为棉制品、毛制品、丝制品、化纤制品和混纺织品

[123] 正确答案.B

[123] 难易度.易

[123] 选项数.4

[123] A.商品用途

[123] B.原材料

[123] C.加工方法

[123] D.化学成分

---

[126] 题型.判断题

[126] 题干.色织物是指织物每平方米的无浆干重的克数，以 g/m<sup>2</sup>表示

[126] 正确答案.A

[126] 难易度.易

[126] 选项数.2

[126] A.正确

[126] B.错误

---

[127] 题型.判断题

[127] 题干.白度测定分析用于测量物体表面的兰光白度

[127] 正确答案.A

[127] 难易度.易

[127] 选项数.2

[127] A.正确

[127] B.错误

---

[128] 题型.判断题

[128] 题干.纺织品包括了纺织原料、纱线、织物、纺织制品等

[128] 正确答案.A

[128] 难易度.易

[128] 选项数.2

[128] A.正确

[128] B.错误

---

[129] 题型.判断题

[129] 题干.纺织品中存在的挥发性物质有单一组分的、混合组分、挥发性有机物等

[129] 正确答案.A

[129] 难易度.易

[129] 选项数.2

[129] A.正确

[129] B.错误

---

[130] 题型.判断题

[130] 题干.在 Oeko-Tex 中规定, 其他纺织品产品的邻苯基苯酚的

含量 $\leq 1.0\mu\text{g/g}$

[130] 正确答案.A

[130] 难易度.易

[130] 选项数.2

[130] A.正确

[130] B.错误

---

[131] 题型.判断题

[131] 题干.染色牢度是指纺织品在印染加工或服用过程中, 经受各种外界条件的作用后所引起的颜色变化程度

[131] 正确答案.A

[131] 难易度.易

[131] 选项数.2

[131] A.正确

[131] B.错误

---

[132] 题型.判断题

[132] 题干.广义来说, 纱线不是纺织品

[132] 正确答案.B

[132] 难易度.易

[132] 选项数.2

[132] A.正确

[132] B.错误

---

[133] 题型.单选题

[133] 题干.鉴别白色纺织品是蚕丝还是“人造丝”, 通常选用的方法是 ()

[133] 正确答案.B

[133] 难易度.中

[133] 选项数.4

- [133] A.滴加浓硫酸
  - [133] B.火焰上灼烧
  - [133] C.滴加浓硝酸
  - [133] D.滴加酒精
- 

[134] 题型.单选题

[134] 题干.染色牢度属于对纺织品质量要求的 ( )

[134] 正确答案.C

[134] 难易度.易

[134] 选项数.4

[134] A.服用性

[134] B.卫生安全性

[134] C.耐用性

[134] D.美观艺术性

---

[135] 题型.单选题

[135] 题干.下列牢度中, 哪种牢度是活性染料所特有的牢度 ( )

[135] 正确答案.B

[135] 难易度.中

[135] 选项数.4

[135] A.耐升华牢度

[135] B.烟褪牢度

[135] C.耐氯漂牢度

[135] D.耐水洗牢度

---

[137] 题型.判断题

[137] 题干.功能性纺织品通常是指超出常规纺织产品的保暖、遮盖和美化功能外的具有其他特殊功能的纺织品

[137] 正确答案.A



[137] 难易度.易

[137] 选项数.2

[137] A.正确

[137] B.错误

---

[138] 题型.判断题

[138] 题干.固色剂 M 既可提高水洗牢度、又可提高日晒牢度

[138] 正确答案.A

[138] 难易度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

---

[139] 题型.单选题

[139] 题干.耐水洗牢度的等级共分 ( ) 级

[139] 正确答案.A

[139] 难易度.易

[139] 选项数.4

[139] A.5

[139] B.6

[139] C.8

[139] D.9

---

[141] 题型.简答题

[141] 题干.纺织材料是什么?

[141] 正确答案.A

[141] 难易度.中

[141] 选项数.1

[141] A.纺织材料是以微小的纤维单个体为特征, 通过人工方法,

利用纤维的性状，将纤维排列、构造成具有实用结构、性质和形状的材料。

---

[142] 题型.判断题

[142] 题干.毛巾被凭借着它良好的透气性，易洗涤，易收纳等特点，成为很多人夏季必备的床上用品。

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

---

[143] 题型.判断题

[143] 题干.古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。

[143] 正确答案.A

[143] 难易度.易

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

---

[144] 题型.判断题

[144] 题干.中国是最早生产纺织品的国家之一，主要产地是浙江濮院、河北清河等地。

[144] 正确答案.A

[144] 难易度.易

[144] 选项数.2

[144] A.正确

[144] B.错误

---

[145] 题型.判断题

[145] 题干.无机纤维是由矿石与焦炭按比例经高温熔融经离心而产生。

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.易

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

---

[146] 题型.填空题

[146] 题干.纺织品分为梭织布和（）两大类。

[146] 难易度.易

[146] 选项数.1

[146] A.针织布

---

[148] 题型.简答题

[148] 题干.纤维按来源和习惯分为什么？

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.中

[148] 选项数.1

[148] A.纤维按来源和习惯分为天然纤维和化学纤维两大类，或按英美习惯将化学纤维分为人造和合成纤维两类，共为三类。

---

[149] 题型.判断题

[149] 题干.技术工艺，是衡量一个企业是否具有先进性，是否具备市场竞争力，是否能不断领先于竞争者的重要指标依据。

[149] 正确答案.A

[149] 难易度.易

[149] 选项数.2

[149] A.正确

[149] B.错误

---

[150] 题型.判断题

[150] 题干.随着我国纺织品市场的发展, 与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。

[150] 正确答案.A

[150] 难易度.易

[150] 选项数.2

[150] A.正确

[150] B.错误

---

[151] 题型.判断题

[151] 题干.纤维按一定方向排列、所以容易从直角方向裂开等等。因此生产方法的改善主要放在防止分裂的改良上。

[151] 正确答案.A

[151] 难易度.易

[151] 选项数.2

[151] A.正确

[151] B.错误

---

[152] 题型.判断题

[152] 题干.与棉布一样, 它的品种很多, 个性各异。

[152] 正确答案.A

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

---

[153] 题型.判断题

[153] 题干.棉布的缺点则是易缩、易皱，恢复性差，光泽度差，在穿著时必须时常熨烫。

[153] 正确答案.A

[153] 难易度.易

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

---

[154] 题型.填空题

[154] 题干.混纺，是将天然纤维与（）按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。

[154] 难易度.易

[154] 选项数.1

[154] A.化学纤维

---

[156] 题型.简答题

[156] 题干.根据纤维的物质来源属性将天然纤维分为什么？

[156] 正确答案.A

[156] 难易度.中

[156] 选项数.1

[156] A.根据纤维的物质来源属性将天然纤维分为植物(类)纤维、动物(类)纤维和矿物(类)纤维。

---

[157] 题型.判断题

[157] 题干.纤维是纺织材料的基本单元。

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.易

[157] 选项数.2

[157] A.正确

[157] B.错误

---

[158] 题型.判断题

[158] 题干.单面有毛圈的称单面毛巾，双面有毛圈的称双面毛巾。毛巾的密度，经密度为 84-240 根每 10 厘米，纬密度为 142-224 根每 10 厘米。

[158] 正确答案.A

[158] 难易度.易

[158] 选项数.2

[158] A.正确

[158] B.错误

---

[159] 题型.判断题

[159] 题干.工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有篷盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

[159] 正确答案.A

[159] 难易度.易

[159] 选项数.2

[159] A.正确

[159] B.错误

---

[160] 题型.判断题

[160] 题干.化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.2

[160] A.正确

[160] B.错误

---

[161] 题型.判断题

[161] 题干.粘胶纤维:与棉相似, 燃烧速度比棉快, 黄色火焰, 烧纸气味, 灰烬呈灰或浅灰色。

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.易

[161] 选项数.2

[161] A.正确

[161] B.错误

---

[162] 题型.填空题

[162] 题干.皮革, 是经过 ( ) 制而成的动物毛皮面料。

[162] 难易度.易

[162] 选项数.1

[162] A.鞣

---

[163] 题型.简答题

[163] 题干.织物是什么?

[163] 正确答案.A

[163] 难易度.中

[163] 选项数.1

[163] A.织物, 简称布, 是纤维制品的主要种类, 是纺织品的基本形式。

---

[164] 题型.判断题

[164] 题干.地毯, 是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料, 经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

[164] 正确答案.A

[164] 难易度.易

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

---

[165] 题型.判断题

[165] 题干.弹力丝又分高弹和低弹两种:高弹丝以锦纶为主

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

---

[166] 题型.判断题

[166] 题干.由变形纤维组成的纱线具有膨松性和弹性，称为变形纱，其中一类称为弹性丝,其特征是纱线伸长后能快速弹回。

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

---

[167] 题型.判断题

[167] 题干.无纺布是一种非织造布，它是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误



---

[168] 题型.判断题

[168] 题干.织物的缩水率:是指织物在洗涤或浸水后, 织物收缩的百分数, 一般来说, 缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品, 其次是毛织品, 麻织品, 棉织品居中, 缩水较大。

[168] 正确答案.A

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

---

[169] 题型.判断题

[169] 题干.棉布, 是各类棉纺织品的总称。

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.易

[169] 选项数.2

[169] A.正确

[169] B.错误

---

[170] 题型.填空题

[170] 题干. () 包括纱线、机织物、针织物、编织物等。

[170] 难易度.易

[170] 选项数.1

[170] A.纺织品

---

[171] 题型.简答题

[171] 题干.按原料、加工方法和组成成分的不同, 又可分为什么?

[171] 正确答案.A

[171] 难易度.中

[171] 选项数.1

[171] A.按原料、加工方法和组成成分的不同，又可分为再生纤维、合成纤维和无机纤维三类。

---

[172] 题型.判断题

[172] 题干.毛巾被，用毛巾制作成被子款式的床上用品。

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.易

[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

---

[173] 题型.判断题

[173] 题干.中国纺织企业应克服原材料上涨、人民币升值及出口退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业的集中度，遏制低效产能的盲目扩张，加大特色产业园区的建设，加强自主创新的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行产业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国跨进。

[173] 正确答案.A

[173] 难易度.易

[173] 选项数.2

[173] A.正确

[173] B.错误

---

[174] 题型.判断题

[174] 题干.无纺布是新一代环保材料，具有强力好、透气防水、环保、柔韧、无毒无味，且价格便宜等优点。它是新一代环保材料，具有拒水、透气、柔韧、不助燃、无毒无刺激性、色彩丰富等特点。

[174] 正确答案.A

[174] 难易度.易

[174] 选项数.2

[174] A.正确

[174] B.错误

---

[175] 题型.判断题

[175] 题干.无纺布没有经纬线，剪裁和缝纫都非常方便，而且质轻容易定型，深受手工爱好者的喜爱。

[175] 正确答案.A

[175] 难易度.易

[175] 选项数.2

[175] A.正确

[175] B.错误

---

[176] 题型.判断题

[176] 题干.纺粘布与无纺布是从属关系。

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

---

[177] 题型.判断题

[177] 题干.丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。

[177] 正确答案.A

[177] 难易度.易

[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

---

[178] 题型.填空题

[178] 题干.用人工合成的（ ）为原料经纺丝加工制得的纤维。

- [178] 难度度.易  
[178] 选项数.1  
[178] A.高分子化合物
- 

- [180] 题型.简答题  
[180] 题干.纺织品按生产方式的不同，可广义地分为为什么？  
[180] 正确答案.A  
[180] 难度度.中  
[180] 选项数.1  
[180] A.纺织品按生产方式的不同，可广义地分为纱线类、带类、绳类、机织物、针织物、编织物和非织造布等门类。
- 

- [181] 题型.判断题  
[181] 题干.中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。  
[181] 正确答案.A  
[181] 难度度.易  
[181] 选项数.2  
[181] A.正确  
[181] B.错误
- 

- [182] 题型.判断题  
[182] 题干.根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绉、葛、呢、绒、绸等十四大类。  
[182] 正确答案.A  
[182] 难度度.易

[182] 选项数.2

[182] A.正确

[182] B.错误

---

[183] 题型.判断题

[183] 题干.不经传统纺织工艺，而由纤维辅网加工处理而成的薄片纺织，称为无纺布。

[183] 正确答案.A

[183] 难易度.易

[183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

---

[184] 题型.判断题

[184] 题干.麻布，是以大麻、亚麻、苧麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

---

[185] 题型.判断题

[185] 题干.麻纤维:与棉相似，但灰烬呈灰白色。

[185] 正确答案.A

[185] 难易度.易

[185] 选项数.2

[185] A.正确

[185] B.错误

---

[186] 题型.填空题

[186] 题干. () 主要有粘胶纤维、硝酸酯纤维、醋酯纤维、铜铵纤维和人造蛋白纤维等，其中粘胶纤维又分普通粘胶纤维和有突出性能的新型粘胶纤维

[186] 难易度.易

[186] 选项数.1

[186] A.人造纤维

---

[188] 题型.简答题

[188] 题干.纱线怎么组成?

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.中

[188] 选项数.1

[188] A.纱线按纤维组成，有纯纺纱线、混纺纱线、伴纺纱线之分；按混合纤维的分布，有均匀混合纱线、变化混合纱线、组合或复合纱线之分。

---

[189] 题型.判断题

[189] 题干.工艺有平织、提花、断档、割绒等。

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] A.正确

[189] B.错误

---

[190] 题型.判断题

[190] 题干.无纺布由包括化学纤维和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为无纺布。

[190] 正确答案.A

[190] 难易度.易

[190] 选项数.2

[190] A.正确

[190] B.错误

---

[191] 题型.判断题

[191] 题干.无机纤维是以矿物质为原料制成的化学纤维。主要品种有玻璃纤维、石英玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维、金属纤维等。

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.易

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

---

[192] 题型.判断题

[192] 题干.无纺布又称不织布、针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维(简称:PET)材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等。

[192] 正确答案.A

[192] 难易度.易

[192] 选项数.2

[192] A.正确

[192] B.错误

---

[193] 题型.判断题

[193] 题干.呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。

[193] 正确答案.A

[193] 难易度.易

[193] 选项数.2

[193] A.正确

[193] B.错误

---

[195] 题型.简答题

[195] 题干.棉优点:

[195] 正确答案.A

[195] 难易度.中

[195] 选项数.1

[195] A.棉优点:穿着柔软、舒适, 色泽鲜艳, 颜色丰富, 耐热, 吸水性强, 透气性好。缺点:易起皱, 需整烫, 易染色, 易发霉, 耐酸性较差。

---

[196] 题型.判断题

[196] 题干.质地, 通常指的是某种材料的结构的性质, 如布料、化妆品用品等。也指人物的品质或资质。

[196] 正确答案.A

[196] 难易度.易

[196] 选项数.2

[196] A.正确

[196] B.错误

---

[197] 题型.判断题

[197] 题干.无纺布制品色彩丰富、鲜艳明丽、时尚环保、用途广泛、美观大方, 图案和款式都多样, 且质轻、环保、可循环再用, 被国际公认为保护地球生态的环保产品。

[197] 正确答案.A

[197] 难易度.易

[197] 选项数.2



[197] A.正确

[197] B.错误

---

[198] 题型.判断题

[198] 题干.无纺布具有防潮、透气、柔韧、轻薄、阻燃、无毒无味、价格低廉、可循环再用等特点。

[198] 正确答案.A

[198] 难易度.易

[198] 选项数.2

[198] A.正确

[198] B.错误

---

[199] 题型.判断题

[199] 题干.纺织品正确的堆放方法是选择有利于通风，便于防火，全棉布料最好放在通风良好的地方，比如离门，离窗最近的地方

[199] 正确答案.A

[199] 难易度.易

[199] 选项数.2

[199] A.正确

[199] B.错误

---

[200] 题型.填空题

[200] 题干.棉，遇火即燃，速度快，呈（）火焰，稍有灰白烟和燃纸的气味，烧焦类烬细软，呈深灰色。

[200] 难易度.易

[200] 选项数.1

[200] A.黄色

---

[201] 题型.单选题

[201] 题干.以()纤维制成的织物耐磨性较好

[201] 正确答案.C  
[201] 难易度.中  
[201] 选项数.4  
[201] A.氨纶  
[201] B.麻  
[201] C.锦纶  
[201] D.大豆纤维

---

[202] 题型.单选题  
[202] 题干.生产中棉纤维的长度检验一般用（）  
[202] 正确答案.A  
[202] 难易度.中  
[202] 选项数.4  
[202] A.罗拉法  
[202] B.梳片法  
[202] C.中段切断称重法  
[202] D.无法判断

---

[203] 题型.单选题  
[203] 题干.下列缩写字母表示等效采用国际标准的是（）  
[203] 正确答案.B  
[203] 难易度.易  
[203] 选项数.4  
[203] A.idt  
[203] B.eqv  
[203] C.neq  
[203] D.IDT

---

[204] 题型.单选题  
[204] 题干.马克隆值反应了纤维的什么性质（）

- [204] 正确答案.A
  - [204] 难易度.易
  - [204] 选项数.4
  - [204] A.细度和成熟度
  - [204] B.长度和成熟度
  - [204] C.长度和细度
  - [204] D.以上都不正确
- 

- [205] 题型.单选题
  - [205] 题干.相对误差表示 ( )
  - [205] 正确答案.B
  - [205] 难易度.中
  - [205] 选项数.4
  - [205] A.测量值与真实值之差
  - [205] B.误差在测量值中所占的比例
  - [205] C.最大的测量值与最小的测量值之差
  - [205] D.测量值与平均值之差
- 

- [206] 题型.单选题
  - [206] 题干.涤棉纱线混纺比例的鉴定是通过 ( ) 溶液
  - [206] 正确答案.B
  - [206] 难易度.中
  - [206] 选项数.4
  - [206] A.盐酸 (37%)
  - [206] B.硫酸 (75%)
  - [206] C.甲酸 (85%)
  - [206] D.氢氧化钠 (5%)
- 

- [207] 题型.单选题
- [207] 题干.天然纤维中, 弹性最差的是 ( ) 纤维

[207] 正确答案.B

[207] 难易度.易

[207] 选项数.4

[207] A.棉

[207] B.麻

[207] C.毛

[207] D.丝

---

[208] 题型.单选题

[208] 题干.棉本色纱线线密度（或支数）的测定方法采用（）

[208] 正确答案.B

[208] 难易度.中

[208] 选项数.4

[208] A.气流仪法

[208] B.绞纱法

[208] C.切断称重法

[208] D.目光检验法

---

[209] 题型.单选题

[209] 题干.天然纤维的共同特点是（）

[209] 正确答案.A

[209] 难易度.中

[209] 选项数.4

[209] A.吸湿透气，穿着舒适

[209] B.耐磨、弹性好

[209] C.不易缩水、变形，保持性好

[209] D.易洗、易干

---

[210] 题型.单选题

[210] 题干.棉纱的细度不匀，通常是指沿纱线长度方向的（）不匀

[210] 正确答案.A

[210] 难易度.易

[210] 选项数.4

[210] A.粗细

[210] B.强力

[210] C.伸长

[210] D.纱疵

---

[211] 题型.单选题

[211] 题干.下列哪一个参数属于纺织品的代用质量特性( )

[211] 正确答案.D

[211] 难易度.易

[211] 选项数.4

[211] A.断裂强度

[211] B.化学成分

[211] C.柔软度

[211] D.舒适度

---

[212] 题型.单选题

[212] 题干.纺纱过程中, ( ) , 在牵伸区中浮游时间越长, 其运动规律不定, 严重影响成纱条干的均匀度

[212] 正确答案.D

[212] 难易度.中

[212] 选项数.4

[212] A.纤维越粗

[212] B.纤维越细

[212] C.纤维越长

[212] D.纤维越短

---

[213] 题型.单选题

[213] 题干.以下属于影响织物耐用性能的因素的有()

[213] 正确答案.B

[213] 难易度.易

[213] 选项数.4

[213] A.刚柔度

[213] B.弹性

[213] C.可塑性

[213] D.无法判断

---

[214] 题型.单选题

[214] 题干.麻纱织物质质量较好, 其经纬纱一般为 ()

[214] 正确答案.D

[214] 难易度.中

[214] 选项数.4

[214] A.低捻低支

[214] B.高捻低支

[214] C.低捻高支

[214] D.高捻高支

---

[215] 题型.单选题

[215] 题干.纺织行业标准的代号为 ()

[215] 正确答案.B

[215] 难易度.易

[215] 选项数.4

[215] A.GB

[215] B.FZ

[215] C.ISO

[215] D.Q

---

[216] 题型.单选题

[216] 题干.在成衣内在质量检验中，优等品缩水率横向不大于  
( ) %

[216] 正确答案.A

[216] 难易度.易

[216] 选项数.4

[216] A.3

[216] B.4

[216] C.5

[216] D.7

---

[217] 题型.单选题

[217] 题干.我国采用以下方式鼓励执行推荐性标准：

[217] 正确答案.D

[217] 难易度.中

[217] 选项数.4

[217] A.把推荐性标准纳入指令性文件

[217] B.国家采取优惠措施鼓励采用推荐性标准

[217] C.通过合同形式贯彻执行推荐性标准

[217] D.以上均是

---

[218] 题型.单选题

[218] 题干.机织物按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织  
物和 ( )

[218] 正确答案.D

[218] 难易度.中

[218] 选项数.4

[218] A.棉型织物

[218] B.毛型织物

[218] C.长丝类织物

[218] D.交织物

---

[219] 题型.单选题

[219] 题干.国际标准化组织 (ISO) 是世界最大的、 ( ) 的国际标准化组织

[219] 正确答案.B

[219] 难易度.易

[219] 选项数.4

[219] A.政府性的

[219] B.非政府性的

[219] C.民间自发的

[219] D.企业联合的

---

[220] 题型.单选题

[220] 题干.检验织物纬向密度时必须 ( )

[220] 正确答案.A

[220] 难易度.中

[220] 选项数.4

[220] A.在全幅上同一纬向不同位置检验三处

[220] B.在织物不同位置检验四处

[220] C.在中间部位检验一处

[220] D.在织物不同位置检验三处

---

[221] 题型.单选题

[221] 题干.国际标准化组织标准的代号是 ( )

[221] 正确答案.B

[221] 难易度.易

[221] 选项数.4

[221] A.ISA



- [221] B.ISO
- [221] C.IEC
- [221] D.IDO

---

[222] 题型.单选题

[222] 题干.控制成纱棉结杂质粒数的最重要工序是 ( )

[222] 正确答案.B

[222] 难易度.中

[222] 选项数.4

[222] A.开清棉

[222] B.梳棉

[222] C.精梳

[222] D.无法判断

---

[223] 题型.单选题

[223] 题干.IEC 是 ( ) 的英文缩写

[223] 正确答案.C

[223] 难易度.易

[223] 选项数.4

[223] A.国际技术委员会

[223] B.国内电工委员会

[223] C.国际电工委员会

[223] D.国内技术委员会

---

[224] 题型.单选题

[224] 题干.纺织品检验时, 进入试验用标准大气时是以 ( )

[224] 正确答案.A

[224] 难易度.中

[224] 选项数.4

[224] A.吸湿状态

- [224] B.放湿状态
  - [224] C.平衡状态
  - [224] D.无法判断
- 

- [225] 题型.单选题
  - [225] 题干.采用国际标准的意义包括 ( )
  - [225] 正确答案.D
  - [225] 难易度.中
  - [225] 选项数.4
  - [225] A.发展国际贸易和技术交流的需要
  - [225] B.有利于促进技术进步
  - [225] C.有利于提高我国的标准水平
  - [225] D.以上均是
- 

- [226] 题型.单选题
  - [226] 题干.《国家纺织基本安全技术规范》的施行日期是 ( )
  - [226] 正确答案.D
  - [226] 难易度.中
  - [226] 选项数.4
  - [226] A.2013.8.1
  - [226] B.2012.10.1
  - [226] C.2013.10.1
  - [226] D.2012.8.1
- 

- [227] 题型.单选题
- [227] 题干.我国标准采用国际标准的程度代号等同采用为 ( )
- [227] 正确答案.A
- [227] 难易度.易
- [227] 选项数.4
- [227] A.IDT

- [227] B.ITU
- [227] C.IFOAM
- [227] D.MOD

- 
- [228] 题型.单选题
  - [228] 题干.纺织产品依据甲醛含量可分类为 ( )
  - [228] 正确答案.A
  - [228] 难易度.中
  - [228] 选项数.4
  - [228] A.A类、B类、C类
  - [228] B.A类、B类
  - [228] C.A类、B类、C类、D类
  - [228] D.B类、C类、D类

- 
- [229] 题型.单选题
  - [229] 题干.国际标准的采用形式有多种, 其中, 非等效采用国际标准的符号是 ( )
  - [229] 正确答案.C
  - [229] 难易度.中
  - [229] 选项数.4
  - [229] A. "≡" 表示, 其缩写字母代号为 idt 或 IDT
  - [229] B. "=" 表示, 其缩写字母代号为 eqv 或 EQV
  - [229] C. "≠" 表示, 其缩写字母代号为 neq 或 NEQ
  - [229] D. "≈" 表示, 其缩写字母代号为 idc 或 1DC

- 
- [230] 题型.单选题
  - [230] 题干.衬衫服装的缝制规定, 零部件不允许 ( )
  - [230] 正确答案.D
  - [230] 难易度.易
  - [230] 选项数.4

- [230] A.跳针
  - [230] B.断线
  - [230] C.30cm 内不得有两处跳针
  - [230] D.以上三种
- 

[231] 题型.单选题

[231] 题干.感官检验可以分为分析型感官检验和 ( )

[231] 正确答案.B

[231] 难易度.易

[231] 选项数.4

[231] A.判断型感官检验

[231] B.嗜好型感官检验

[231] C.非分析型感官检验

[231] D.理化检验

---

[232] 题型.单选题

[232] 题干.织物产生纬斜的原因有 ( )

[232] 正确答案.D

[232] 难易度.中

[232] 选项数.4

[232] A.染整加工过程中, 织物局部受力

[232] B.坯布缝头原因

[232] C.打卷、开服时操作不当

[232] D.以上均是

---

[233] 题型.单选题

[233] 题干.纺织纤维可以分为化学纤维和 ( ) 纤维两大类

[233] 正确答案.C

[233] 难易度.易

[233] 选项数.4

- [233] A.植物纤维
  - [233] B.动物纤维
  - [233] C.天然纤维
  - [233] D.矿物纤维
- 

[234] 题型.单选题

[234] 题干.国家技术标准规定，色织格料纬斜率不得超过（）

[234] 正确答案.B

[234] 难易度.易

[234] 选项数.4

[234] A.1%

[234] B.3%

[234] C.5%

[234] D.7%

---

[235] 题型.单选题

[235] 题干.纺织纤维越细，纤维的比表面积（）

[235] 正确答案.A

[235] 难易度.易

[235] 选项数.4

[235] A.越大

[235] B.越小

[235] C.纤维粗细与比表面积无关

[235] D.不变

---

[236] 题型.单选题

[236] 题干.在缝制质量检验中，缝型密度有十分严格的规定，一般来说，明暗缝的针迹密度（）

[236] 正确答案.C

[236] 难易度.中

- [236] 选项数.4  
[236] A.8-9 针/3cm  
[236] B.10-12 针/3cm  
[236] C.14-16 针/3cm  
[236] D.5-6 针/3cm
- 

- [237] 题型.单选题  
[237] 题干.常见纺织纤维中, 耐热性最差的纤维是 ()  
[237] 正确答案.A  
[237] 难易度.中  
[237] 选项数.4  
[237] A.锦纶  
[237] B.腈纶  
[237] C.涤纶  
[237] D.氨纶
- 

- [238] 题型.单选题  
[238] 题干.男衬衫质量评定中严重缺陷数=0 重缺陷数=0 轻缺陷数  
 $\leq 5$  属于 ()  
[238] 正确答案.A  
[238] 难易度.易  
[238] 选项数.4  
[238] A.一等品  
[238] B.优等品  
[238] C.合格品  
[238] D.二等品
- 

- [239] 题型.单选题  
[239] 题干.吸湿性最好的天然纤维是 ()  
[239] 正确答案.B

[239] 难易度.易

[239] 选项数.4

[239] A.麻

[239] B.羊毛

[239] C.蚕丝

[239] D.棉花

---

[240] 题型.单选题

[240] 题干.按 ( ) 可将纺织品分为棉织品、毛织品、丝织品、化纤织品和混纺织品

[240] 正确答案.B

[240] 难易度.易

[240] 选项数.4

[240] A.商品用途

[240] B.原材料

[240] C.加工方法

[240] D.化学成分

---

[241] 题型.判断题

[241] 题干.织物不需要满足一定的厚度和密度要求

[241] 正确答案.B

[241] 难易度.易

[241] 选项数.2

[241] A.正确

[241] B.错误

---

[242] 题型.判断题

[242] 题干.国家标准在全国范围内适用，其他各级标准不得与国家标准相抵触。国家标准一经发布，与其重复的行业标准、地方标准相应废止，国家标准是四级标准体系中的主体

[242] 正确答案.A

[242] 难易度.易

[242] 选项数.2

[242] A.正确

[242] B.错误

---

[243] 题型.判断题

[243] 题干.织物抗静电性能测试前，织物需要清洁

[243] 正确答案.A

[243] 难易度.易

[243] 选项数.2

[243] A.正确

[243] B.错误

---

[244] 题型.判断题

[244] 题干.国家标准权威性最高，要求也最高，行业标准或企业标准可以比国家标准要求低

[244] 正确答案.B

[244] 难易度.易

[244] 选项数.2

[244] A.正确

[244] B.错误

---

[245] 题型.判断题

[245] 题干.羊毛织物有静电，是由于羊毛的吸湿能力差

[245] 正确答案.B

[245] 难易度.易

[245] 选项数.2

[245] A.正确

[245] B.错误



---

[246] 题型.判断题

[246] 题干.企业产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的，国家标准严于企业标准

[246] 正确答案.B

[246] 难易度.易

[246] 选项数.2

[246] A.正确

[246] B.错误

---

[247] 题型.判断题

[247] 题干.毛衣等织物自带的静电对 CMOS 电路危害不大

[247] 正确答案.B

[247] 难易度.易

[247] 选项数.2

[247] A.正确

[247] B.错误

---

[248] 题型.判断题

[248] 题干.产品的真正质量特性是针对产品在使用时最重要的性能和功能而言的，应以充分满足用户和消费者的使用要求为最终目标

[248] 正确答案.A

[248] 难易度.易

[248] 选项数.2

[248] A.正确

[248] B.错误

---

[249] 题型.判断题

[249] 题干.拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向;

热定形主要是使纤维中内应力松弛。

[249] 正确答案.A

[249] 难易度.易

[249] 选项数.2

[249] A.正确

[249] B.错误

---

[250] 题型.判断题

[250] 题干.织物的伸长性能与织物的耐用性有密切的关系

[250] 正确答案.A

[250] 难易度.易

[250] 选项数.2

[250] A.正确

[250] B.错误

---

[251] 题型.判断题

[251] 题干.用天然的或人工合成的高分子化合物为原料经化学纺丝而制成的纤维。

[251] 正确答案.A

[251] 难易度.易

[251] 选项数.2

[251] A.正确

[251] B.错误

---

[252] 题型.判断题

[252] 题干.根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绉、葛、呢、绒、绸等十四大类。

[252] 正确答案.A

[252] 难易度.易

[252] 选项数.2

[252] A.正确

[252] B.错误

---

[253] 题型.判断题

[253] 题干.用纤维素、蛋白质等天然高分子物质为原料，经化学加工、纺丝、后处理而制得的纺织纤维。

[253] 正确答案.A

[253] 难易度.易

[253] 选项数.2

[253] A.正确

[253] B.错误

---

[254] 题型.判断题

[254] 题干.无纺布由包括化学纤维和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为无纺布。

[254] 正确答案.A

[254] 难易度.易

[254] 选项数.2

[254] A.正确

[254] B.错误

---

[255] 题型.判断题

[255] 题干.湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。

[255] 正确答案.A

[255] 难易度.易

[255] 选项数.2

[255] A.正确

[255] B.错误

---

[256] 题型.判断题

[256] 题干.无纺布制品色彩丰富、鲜艳明丽、时尚环保、用途广泛、美观大方，图案和款式都多样，且质轻、环保、可循环再用，被国际公认为保护地球生态的环保产品。

[256] 正确答案.A

[256] 难易度.易

[256] 选项数.2

[256] A.正确

[256] B.错误

---

[257] 题型.判断题

[257] 题干.纤维进行拉伸和热定形，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。

[257] 正确答案.A

[257] 难易度.易

[257] 选项数.2

[257] A.正确

[257] B.错误

---

[258] 题型.判断题

[258] 题干.古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。

[258] 正确答案.A

[258] 难易度.易

[258] 选项数.2

[258] A.正确

[258] B.错误

---

[259] 题型.判断题

[259] 题干.PC 服装均采用山羊绒主要产自于山羊身上的一层细绒毛，山羊绒的产量很低，一般每只山羊年产绒量仅为 150 克-250 克左右，其质地柔软、细腻、清爽，有光泽等被誉为"软黄金"，其织成的面料羊绒含量越高，其价格越昂贵羊绒纤维以其柔、轻、软、滑的特性，享有"纤维宝石"的盛名。

[259] 正确答案.A

[259] 难易度.易

[259] 选项数.2

[259] A.正确

[259] B.错误

---

[260] 题型.判断题

[260] 题干.纤维按一定方向排列、所以容易从直角方向裂开等等。因此生产方法的改善主要放在防止分裂的改良上。

[260] 正确答案.A

[260] 难易度.易

[260] 选项数.2

[260] A.正确

[260] B.错误

---

[261] 题型.判断题

[261] 题干.天然纤维织物具有良好的穿着性能，与化学纤维相比其织物穿着舒适

[261] 正确答案.A

[261] 难易度.易

[261] 选项数.2

[261] A.正确

[261] B.错误

---

[262] 题型.判断题

[262] 题干.工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

[262] 正确答案.A

[262] 难易度.易

[262] 选项数.2

[262] A.正确

[262] B.错误

---

[263] 题型.判断题

[263] 题干.天丝纤维采用无毒的有机溶剂循环使用处理木材中的天然纤维，被称为环保纤维

[263] 正确答案.A

[263] 难易度.易

[263] 选项数.2

[263] A.正确

[263] B.错误

---

[264] 题型.判断题

[264] 题干.无纺布是一种非织造布，它是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。

[264] 正确答案.A

[264] 难易度.易

[264] 选项数.2

[264] A.正确

[264] B.错误

---

[265] 题型.判断题

[265] 题干.纺织纤维在一般状态下处于玻璃态

[265] 正确答案.B

[265] 难易度.易

[265] 选项数.2

[265] A.正确

[265] B.错误

---

[266] 题型.判断题

[266] 题干.无纺布没有经纬线，剪裁和缝纫都非常方便，而且质轻容易定型，深受手工爱好者的喜爱。

[266] 正确答案.A

[266] 难易度.易

[266] 选项数.2

[266] A.正确

[266] B.错误

---

[267] 题型.判断题

[267] 题干.绝对误差没有正负值

[267] 正确答案.B

[267] 难易度.易

[267] 选项数.2

[267] A.正确

[267] B.错误

---

[268] 题型.判断题

[268] 题干.不经传统纺织工艺，而由纤维辅网加工处理而成的薄片纺织，称为无纺布。

[268] 正确答案.A

[268] 难易度.易

[268] 选项数.2

[268] A.正确

[268] B.错误

---

[269] 题型.判断题

[269] 题干.在测量过程中必然产生误差叫绝对误差

[269] 正确答案.B

[269] 难易度.易

[269] 选项数.2

[269] A.正确

[269] B.错误

---

[270] 题型.判断题

[270] 题干.无机纤维是以矿物质为原料制成的化学纤维。主要品种有玻璃纤维、石英玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维、金属纤维等。

[270] 正确答案.A

[270] 难易度.易

[270] 选项数.2

[270] A.正确

[270] B.错误

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



[281] 题型.填空题

[281] 题干.棉，遇火即燃，速度快，呈（）火焰，稍有灰白烟和燃纸的气味，烧焦类烬细软，呈深灰色。

[281] 难易度.易

[281] 选项数.1

[281] A.黄色

---

[282] 题型.填空题

[282] 题干.用人工合成的（）为原料经纺丝加工制得的纤维。

[282] 难易度.易

[282] 选项数.1

[282] A.高分子化合物

---

[283] 题型.填空题

[283] 题干.纺织品分为梭织布和（）两大类。

[283] 难易度.易

[283] 选项数.1

[283] A.针织布

---

[284] 题型.填空题

[284] 题干.（）主要有粘胶纤维、硝酸酯纤维、醋酯纤维、铜铵纤维和人造蛋白纤维等，其中粘胶纤维又分普通粘胶纤维和有突出性能的新型粘胶纤维

[284] 难易度.易

[284] 选项数.1

[284] A.人造纤维

---

[285] 题型.填空题

[285] 题干.混纺，是将天然纤维与（）按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。

[285] 难度度.易

[285] 选项数.1

[285] A.化学纤维

---

[286] 题型.填空题

[286] 题干.产品质量特性一般分为真正质量特性和（）

[286] 难度度.易

[286] 选项数.1

[286] A.代用质量特性

---

[287] 题型.填空题

[287] 题干.皮革，是经过（）制而成的动物毛皮面料。

[287] 难度度.易

[287] 选项数.1

[287] A.鞣

---

[288] 题型.填空题

[288] 题干.测量误差包括绝对误差和（）

[288] 难度度.易

[288] 选项数.1

[288] A.相对误差

---

[289] 题型.填空题

[289] 题干.（）包括纱线、机织物、针织物、编织物等。

[289] 难度度.易

[289] 选项数.1

[289] A.纺织品

---

[290] 题型.填空题

[290] 题干.织物上的静电衰减到原始数据的一半，所需的时间称为

()

[290] 难易度.易

[290] 选项数.1

[290] A.电荷半衰期

---

[291] 题型.简答题

[291] 题干.简述标准化与标准的关系

[291] 正确答案.A

[291] 难易度.中

[291] 选项数.1

[291] A.1.标准是标准化活动的产物 2.标准化的效果在标准的运用、贯彻等社会实践中表现出来 3.标准在实践中要不断修改和不断完善

---

[292] 题型.简答题

[292] 题干.根据纤维的物质来源属性将天然纤维分为什么?

[292] 正确答案.A

[292] 难易度.中

[292] 选项数.1

[292] A.根据纤维的物质来源属性将天然纤维分为植物(类)纤维、动物(类)纤维和矿物(类)纤维。

---

[293] 题型.简答题

[293] 题干.棉纱分等的质量指标有哪五项

[293] 正确答案.A

[293] 难易度.中

[293] 选项数.1

[293] A.即：单纱断裂强力变异系数、百米质量变异系数、条干均匀度、一克内棉结粒数、一克内棉结杂质总粒数。当五项的品等不同时，以五项中最低的一项品等评定

---

[294] 题型.简答题  
[294] 题干.织物是什么?  
[294] 正确答案.A  
[294] 难易度.中  
[294] 选项数.1  
[294] A.织物, 简称布, 是纤维制品的主要种类, 是纺织品的基本形式。

---

[295] 题型.简答题  
[295] 题干.棉优点:  
[295] 正确答案.A  
[295] 难易度.中  
[295] 选项数.1  
[295] A.棉优点:穿着柔软、舒适, 色泽鲜艳, 颜色丰富, 耐热, 吸水性强, 透气性好。缺点:易起皱, 需整烫, 易染色, 易发霉, 耐酸性较差。

---

[296] 题型.简答题  
[296] 题干.按原料、加工方法和组成成分的不同, 又可分为什么?  
[296] 正确答案.A  
[296] 难易度.中  
[296] 选项数.1  
[296] A.按原料、加工方法和组成成分的不同, 又可分为再生纤维、合成纤维和无机纤维三类。

---

[297] 题型.简答题  
[297] 题干.纺织材料是什么?  
[297] 正确答案.A  
[297] 难易度.中

[297] 选项数.1

[297] A.纺织材料是以微小的纤维单个体为特征,通过人工方法,利用纤维的性状,将纤维排列、构造成具有实用结构、性质和形状的材料。

---

[298] 题型.简答题

[298] 题干.纺织品按生产方式的不同,可广义地分为为什么?

[298] 正确答案.A

[298] 难易度.中

[298] 选项数.1

[298] A.纺织品按生产方式的不同,可广义地分为纱线类、带类、绳类、机织物、针织物、编织物和非织造布等门类。

---

[299] 题型.简答题

[299] 题干.纤维按来源和习惯分为为什么?

[299] 正确答案.A

[299] 难易度.中

[299] 选项数.1

[299] A.纤维按来源和习惯分为天然纤维和化学纤维两大类,或按英美习惯将化学纤维分为人造和合成纤维两类,共为三类。

---

[300] 题型.简答题

[300] 题干.纱线怎么组成?

[300] 正确答案.A

[300] 难易度.中

[300] 选项数.1

[300] A.纱线按纤维组成,有纯纺纱线、混纺纱线、伴纺纱线之分;按混合纤维的分布,有均匀混合纱线、变化混合纱线、组合或复合纱线之分。

---

