

纺织标准与检测

1、质量管理的（ ），依靠企业全体职工和有关部门的同心协力

- A、 能力
- B、 动力
- C、 包装
- D、 贮存

答案： B

2、（ ）%水平的纱线:国际先进水平

- A、 5
- B、 15
- C、 25
- D、 35

答案： C

3、不属于织物按形成织物的加工方法的分类的是（ ）

- A、 机织物
- B、 针织物
- C、 非织造织物
- D、 交织物

答案： D

4、稀纬：（ ）织物中纬纱缺根喂入

- A、 平纹
- B、 横纹
- C、 斜纹
- D、 皱纹

答案： A

5、脱纬:一梭口内有（ ）根及以上的纬纱织入布内

- A、 1
- B、 2

C、 3

D、 4

答案： C

6、 IS0105-C10:2006 耐洗色牢度测试规定的洗涤程序有 ()

A、 4 种

B、 5 种

C、 10 种

D、 15 种

答案： B

7、 冲击摆锤法测织物撕破强力时试样的撕破长度为 ()

A、 40mm

B、 41mm

C、 42mm

D、 43mm

答案： D

8、 不属于织物按后加工和整理方式的分类的是 ()

A、 原色织物

B、 漂白织物

C、 交织物

D、 染色织物

答案： C

9、 ASTM D4970-2010 马丁代尔起毛起球试验标准的转数是 ()

A、 50

B、 100

C、 500

D、 1000

答案： B

10、 国家标准评定变色用灰卡名称是： ()

A、 GB250

- B、 G251
- C、 IS0105/A02
- D、 IS0105/A03

答案： A

11、质量管理的（），综合运用管理技术、专业技术和科学方法

- A、 方法
- B、 技巧
- C、 手段
- D、 目的

答案： C

12、AATCC15-2009耐汗渍色牢度测试试样的组合重锤重约（）

- A、 4.0kg
- B、 4.5kg
- C、 5.0kg
- D、 5.5kg

答案： C

13、（）%水平的纱线:国际一般水平

- A、 45
- B、 50
- C、 70
- D、 75

答案： B

14、法定检验合格评定程序包括（）以及以上各项的组合

- A、 准则、实行、标准
- B、 抽样、检验和检查
- C、 评估、验证和合格保证
- D、 注册、认可和批准

答案： BCD

15、原棉检验作用：（）

- A、 纺织工业生产的基础
- B、 纺织工业生产的技术
- C、 进出口棉花检验的技术依据
- D、 进出口棉花检验的基础

答案： AC

16、《中华人民共和国进出口商品检验法》为了（）而制定的

- A、 加强进出口商品检验工作
- B、 规范进出口商品检验行为
- C、 维护社会公共利益和进出口贸易有关各方的合法权益
- D、 促进对外经济贸易关系的顺利发展

答案： ABCD

17、全面质量管理特点（）

- A、 参加人员全
- B、 管理对象全
- C、 管理手段全
- D、 管理范围全

答案： ABCD

18、质量体系的原理和原则:质量体系贯穿于产品质量形成的全部过程，包括市场调查，设计、采购、工艺准备、（）、销售和发运、安装和运输、技术服务和维护、用后处理

- A、 生产制造
- B、 生产艺术
- C、 检验和试验
- D、 包装和贮存

答案： ACD

19、产品质量广义:产品能够完成其使用价值的性能，即产品能够满足用户和社会的要求包括（）、计量仪器的质量、对用户服务的质量等质量要求综合的质量

- A、 产品本身的质量特性
- B、 产品设计的质量
- C、 原材料的质量

D、产品性能的质量

答案：ABC

20、纤维公定回潮率与纱线的公定回潮率不同，主要是因为纤维中有（）存在

- A、杂质
- B、伴生物
- C、坯料
- D、半成品

答案：AB

21、原棉检验主要内容：品级、长度、马克隆值、断裂比强度、异性纤维和公量检验（）

- A、含杂率
- B、回潮率
- C、籽棉公定衣分率
- D、成包皮棉公量检验

答案：ABCD

22、根据棉花的（），分为7级，7级以下为级外，3级是标准级

- A、产量及质量
- B、成熟度
- C、色泽特征
- D、轧工质量

答案：BCD

23、包装检验的检验内容：核对纺织品的（）是否符合贸易合同、标准以及其他有关规定

- A、商品标志
- B、包装标志
- C、运输包装
- D、销售包装

答案：ACD

24、我国外贸纺织品质量检验的工作程序（）

- A、接受报验(申请人报检，报检清单)

- B、 抽样(专业人员, 按标准抽样)
- C、 检验(检验人员, 检验申请单)
- D、 签发证书(商检机构, 三证相符)

答案: ABCD

25、棉花的颜色类型 ()

- A、 白棉
- B、 黄棉
- C、 灰棉
- D、 米棉

答案: ABC

26、轧工质量根据轧花厂对籽棉加工方式不同分为 ()

- A、 锯齿棉
- B、 皮辊棉
- C、 皮齿棉
- D、 锯辊棉

答案: AB

27、府绸风格特征

答案: 高支高密的平纹织物;经向紧密结构, 经密:纬密=5:3;形成府绸特有的菱形颗粒状;质地细致, 富有光泽, 手感柔软, 穿着挺括舒适, 有丝绸感;府绸适宜做衬衫、夏令衣衫、童装、日常衣裤, 也可用于手帕、床单及被罩等

28、纺织品检验学研究的主要问题和内容

答案: 确定或证明纺织品符合标准或交易条件; 分析研究纺织品质量属性; 确定纺织品质量指标和检验方法; 对纺织品质量进行评价; 研究纺织品检验新技术; 探讨纺织品包装、保管、运输条件等方面标准

29、公定回潮率

答案: 纺织纤维及纺织产品的重量以选定的某一回潮率时的重量为贸易或成本计算中的计量给定标准, 这回潮率称为公定回潮率

30、质量管理

答案: 质量管理是指确定质量方针、目标和职责, 并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段使其实施的全部管理职能的所有活动

31、配制人造唾液所用的试剂等级至少是工业级的

答案： 正确

32、耐水色牢度测试中 AATCC 标准和 ISO 标准的浸液时间相同

答案： 错误

33、实验室测试用水都可以使用自来水

答案： 错误

34、数字式撕裂仪不适用于针织物、机织弹性织物以及有可能产生撕裂转移的稀疏织物和具有较高各向异性的织物

答案： 正确

35、TV 型多纤维帖衬，含羊毛和聚酯，用于低温如 40C、50° C 实验

答案： 错误

36、美标汗渍牢度测试用是碱性汗液

答案： 错误

37、颜色的三要素是光源、物体、观测者

答案： 正确

38、稀释浓硫酸时，把水慢慢加入浓硫酸中

答案： 错误

39、在确定设计质量目标时，代用质量特性定得不能太高也不能太低，不宜将代用质量特性定得过于复杂或重复

答案： 正确

40、通过对某一产品的检验，凡是符合规定的规格和技术条件的产品称为合格品，否则为不合格品

答案： 正确

41、纺织品检验学主要包括纺织品功能性检验内容一级生态纺织品检验（）的内容

答案： 方法与标准；

42、内在质量检验俗称（），借助仪器对物理机械性能的测定和化学性质的分析

答案： 理化检验；

43、工序检验:又称()，指在一道工序加工完毕，并准备做制品交接时进行的检验

答案： 中间检验；

44、纺织材料放在一个统的标准大气下，回潮率达到一个稳定值(吸湿平衡)，这时的回潮率称为()

答案： 标准回潮率；

45、将被检测纤维材料直接放在标准大气条件下进行的平衡称为()

答案： 调湿；

46、纺织品真正的质量特性和纺织品代用的质量特性的特性关系是()的

答案： 辩证统一；

47、ISO9000 是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是()的统称

答案： 一族标准；

48、全面质量管理的()：通过标准的不断完善来达到提高质量的目的

答案： 实质；

49、内贸纺织品质量检验的形式主要有由工厂()纺织品的检验、对商品流通领域中的纺织品进行检验

答案： 直接购进；

50、棉纤维长度是指()时两端间的距离

答案： 纤维伸直；

51、籽棉公定衣分率：() kg 的籽棉轧出的皮棉公定重量占籽棉重量的百分率

A、 20

B、 30

C、 40

D、 50

答案： D

52、百脚：() 织物中纬纱缺根喂入

A、 平纹

B、 横纹

C、 斜纹

D、 皱纹

答案： C

53、双纬:单纬织物一梭口内 () 根纬纱织入布内

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案： B

54、不属于织物按组成织物的原料的分类的是 ()

A、 原色织物

B、 纯纺织物

C、 混纺织物

D、 交织物

答案： A

55、 () %水平的纱线:国际较差水平

A、 45

B、 50

C、 70

D、 75

答案： D

56、细羊毛:直径小于 () μm

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案： C

57、短绒率:长度短于 () 毫米的纤维及其重量占纤维总重量的百分率

A、 15

B、 16

C、 17

D、 18

答案： B

58、主体品级:含有相邻品级的一批棉花中，所占比例（ ）%及以上的品级

A、 80

B、 85

C、 90

D、 95

答案： A

59、质量管理的（ ），经济的开发研制生产和销售用户满意的产品

A、 方法

B、 技巧

C、 手段

D、 目的

答案： D

60、质量，指反映实体满足明确和隐含需要的能力和（ ）总和

A、 设计

B、 材料

C、 特性

D、 标准

答案： C

61、预调湿：将试样置于相对湿度为10-25%、温度不超过（ ）°C的大气中，经过一定时间，使试样含湿降低至公定回潮率以下的处理过程

A、 45

B、 50

C、 55

D、 60

答案： B

62、（ ）:指对完工后的产品质量进行全面检查，以判定其合格与否或质量等级

- A、 最后检验
- B、 库存检验
- C、 监督检验质量审查
- D、 第三方检验

答案： A

63、 ISO 规定标准大气的温度是 ()

- A、 $20 \pm 5^{\circ} \text{C}$
- B、 $25 \pm 2^{\circ} \text{C}$
- C、 21 ± 1
- D、 $20 \pm 2^{\circ}$

答案： D

64、 杂质：()、毛发、麻草等杂物，在布面上可以清楚呈现，后加工煮练可除去，漂染后在棉布上很少出现

- A、 碎叶
- B、 籽屑
- C、 棉籽软皮
- D、 灰尘

答案： ABC

65、 变形纱分为 ()

- A、 膨体纱
- B、 压缩纱
- C、 弹力纱
- D、 网络丝

答案： ACD

66、 羊毛按羊毛粗细的分类 ()

- A、 细毛
- B、 半细毛
- C、 粗毛
- D、 长毛

答案： ABCD

67、变形纱是将合成纤维长丝进行变形处理在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为（）的长丝

- A、卷曲
- B、蓬松
- C、富于弹性
- D、自由伸缩

答案： ABC

68、羊毛品质物理检验：（）、含土杂率、粗腔毛率

- A、线密度
- B、质量
- C、长度
- D、回潮率

答案： ACD

69、羊毛按羊种的分类（）

- A、先进毛
- B、进口毛
- C、改良毛
- D、土种毛

答案： BCD

70、根据《商检法》规定，出口商品的检验依据：如（）等

- A、对外贸易合同
- B、成交样品
- C、信用证
- D、标准

答案： ABCD

71、棉花的成熟度按国家标准规定分为（）级

- A、A
- B、B
- C、C
- D、D

答案： ABC

72、产品标准中关于产品质量方面的各项指标是质量管理目标的（）

- A、 普遍化
- B、 具体化
- C、 定量化
- D、 全程化

答案： BC

73、内在质量检验方法和手段（）

- A、 物理机械性能检验
- B、 常规分析检验
- C、 仪器分析检验
- D、 生物检验

答案： ABCD

74、规格检验是按各类纺织品的（）、式样和标准量等属性划分的类别

- A、 外形
- B、 尺寸
- C、 花色
- D、 颜色

答案： ABC

75、ISO9000 是 ISO 发布之 12000 多个标准中（）的产品

- A、 最畅销
- B、 最优秀
- C、 最重要
- D、 最普遍

答案： AD

76、贸易部门是产品的生产和分配与消费之间必要的中间环节，其主要作用是进行商品的（），根本任务是为生产和消费服务

- A、 收购
- B、 销售

C、调运

D、贮存

答案： ABCD

77、贸易部门的质量管理作用

答案： 首先按照纺织品质量标准，实施质量检验制度，把好产品质量关，阻止不合格产品流入市场，保证为消费者提供质量符合规定的纺织产品(保证产品质量)；其次在贸易过程中广泛征集消费者对产品质量的意见和要求，及时为纺织品生产企业提供关于纺织品质量的信息，促进生产企业提高纺织品质量

78、纱线分类

答案： 按组成纱线纤维种类分为纯纺、混纺；按纱线粗细分为粗号、中号、细号、特细；按纱线中的纤维状态分为短纤维纱、长丝纱、生丝、裂膜丝；按纺纱工艺分为棉纱:精梳纱、普梳纱；毛纱:精梳纱、粗梳纱；按染色加工分为本色纱、丝光纱、烧毛纱、染色纱、漂白纱；按纱线的结构分为普通纱、花式纱、变形纱

79、吸湿平衡

答案： 纤维放入大气中，要吸湿或放湿，使纤维的回潮率增加或减少，经过一段时间后，纤维的回潮率逐渐趋于一个稳定值，这种现象称为吸湿平衡

80、纺织品

答案： 经过纺织、印染或复制等加工，可供直接使用，或需进一步加工的纺织工业产品的总称

81、新疆长绒棉品质优良，各项质量指标都超过国家规定标准，通常用于各种高级棉织品

答案： 正确

82、由两根或两根以上的单纱再合并加捻成为股线简称线

答案： 正确

83、细平布特点:布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少

答案： 正确

84、巴厘纱采用中、低支纱织成的轻薄织物，透明度高,又称“玻璃纱”

答案： 错误

85、影响织物拉伸断裂强力的主要因素是环境温湿度

答案： 错误

86、GB/T3921 耐洗色牢度试样杯的容量是 550ml 士 50ml

答案： 正确

87、所有的干摩擦色牢度实验中，试样都需要在标准大气下调湿处理

答案： 正确

88、巴厘纱密度特别大，挺爽透气，有身骨

答案： 错误

89、羊毛本身是一种容易卷曲的物料

答案： 正确

90、纱疵:纱线上比较严重的疵点，过粗过细、较长的粗细节，会引起织物降等

答案： 正确

91、（）是指棉花品质的级别

答案： 品级；

92、（）是国家检验部门、商检机构对进出口商品检验把关的重要方式之一

答案： 监督管理；

93、（）是指从事商品流通的国民经济部门

答案： 贸易部门；

94、质量检验是（）的初级形式，主要是依靠质量检验人员对全部产品进行检验，确定其是否符合规定的质量标准，从中剔除疵品，以保证出厂产品的质量

答案： 质量管理；

95、质量管理主要体现在建设一个有效运作的质量体系,上，不同于（）质量管理和质量控制

答案： 全面；

96、纺织品检验:采用一级标准，（）标准大气条件下测定(在热带或亚热带地域可以采用热带标准大气)

答案： 温带；

97、同一种纤维在一定温度下，由放湿达到平衡和由吸湿达到平衡，两种平衡回潮率不相等，放>吸，这种现象叫作纤维吸湿（）

答案： 滞后性；

98、纺织品检验按其生产工艺流程分为：预先检验；工序检验；最后检验；
()；库存检验；监督检验质量审查；第三方检验

答案： 出厂检验；

99、棉花计量单位：()

答案： 包；

100、外观质量检验的方法：()

答案： 官能检验法；

101、巴厘纱主要用作夏季衣着，以及()等

A、 围巾

B、 手帕

C、 面纱

D、 窗帘

答案： BCD

102、质量管理的()，依靠企业全体职工和有关部门的同心协力

A、 能力

B、 动力

C、 包装

D、 贮存

答案： B

103、()是指棉花品质的级别

答案： 品级；

104、预先检验:加工投产前对投入()等进行的检验

A、 原料

B、 坯料

C、 半成品

D、 成品

答案： ABC

105、原棉检验主要内容：品级、长度、马克隆值、断裂比强度、异性纤维和公量检验()

- A、 含杂率
- B、 回潮率
- C、 籽棉公定衣分率
- D、 成包皮棉公量检验

答案： ABCD

106、含杂率:国家标准规定,棉花标准含杂率:皮辊棉为()%,锯齿棉为2.5%

- A、 2
- B、 2.5
- C、 3
- D、 3.5

答案： C

107、腔毛:髓腔长60微米以上,髓腔宽纤维直径1/3以上的纤维

答案： 错误

108、纱线分类

答案： 按组成纱线纤维种类分为纯纺、混纺;按纱线粗细分为粗号、中号、细号、特细;按纱线中的纤维状态分为短纤维纱、长丝纱、生丝、裂膜丝;按纺纱工艺分为棉纱:精梳纱、普梳纱;毛纱:精梳纱、粗梳纱;按染色加工分为本色纱、丝光纱、烧毛纱、染色纱、漂白纱;按纱线的结构分为普通纱、花式纱、变形纱

109、疵点格:凡方格内有棉结、杂质的即为疵点格

答案： 正确

110、棉本色布的织物组织、幅宽、布面疵点按批评评等

答案： 错误

111、数量及重量检验包括()

- A、 机织物按长度计量
- B、 纺织纤维和纱线通常按重量计量
- C、 服装按数量计量
- D、 包装按质量计量

答案： ABC

112、国务院设立进出口商品检验部门,主管全国进出口商品检验工作

答案： 正确

113、一个组织，以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径

答案： 正确

114、PH 可以测量以下几种 PH 值 ()

A、 4.6

B、 7.9

C、 10.7

D、 16.5

答案： ABC

115、GB/T3921 耐洗色牢度试样杯的容量是 550ml 士 50ml

答案： 正确

116、全面质量管理的 () :通过标准的不断完善来达到提高质量的目的

答案： 实质；

117、海岛棉，专指西印度群岛出产的顶级棉花，号称世界上最好的棉花

答案： 正确

118、脱纬:一梭口内有 () 根及以上的纬纱织入布内

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案： C

119、 () %水平的纱线:国际较差水平

A、 45

B、 50

C、 70

D、 75

答案： D

120、为避免器件老化，日晒气候试验机更换氙弧灯的建议条件是工作 ()

- A、 500-1000h
- B、 1000-1500h
- C、 1500-2000h
- D、 2000-3000h

答案： B

121、《中华人民共和国进出口商品检验法》为了（）而制定的

- A、 加强进出口商品检验工作
- B、 规范进出口商品检验行为
- C、 维护社会公共利益和进出口贸易有关各方的合法权益
- D、 促进对外经济贸易关系的顺利发展

答案： ABCD

122、棉花的颜色类型（）

- A、 白棉
- B、 黄棉
- C、 灰棉
- D、 米棉

答案： ABC

123、我国外贸纺织品质量检验的工作程序（）

- A、 接受报验(申请人报检，报检清单)
- B、 抽样(专业人员，按标准抽样)
- C、 检验(检验人员，检验申请单)
- D、 签发证书(商检机构,三证相符)

答案： ABCD

124、断裂强度:单位粗细的纱线所能承受的最大负荷

答案： 正确

125、纺织品检验学增加了（）和服装检验的产品标准、产业用纺织品质量检验、纺织品安全性检验等内容;国际标准，质量体系认证，以及对有关的试验方法的介绍

- A、 纺织原料
- B、 纱线

C、 纱棉

D、 织物

答案： ABD

126、两种不同品种纤维的纱线交织的织物称为（）

A、 混纺织物

B、 交织织物

C、 机织物

D、 针织物

答案： B

127、我国商检机构的三大基本任务

答案： 对重要的进出口商品的检验项目实施强制性的法定检验；对法定检验商品和法定检验范围以外的进出口商品实施监督管理；凭对外贸易关系人的申请办理各项进出口鉴定业务

128、实验室常用的分度吸管有（）

A、 1ml

B、 5ml

C、 10ml

D、 100ml

答案： ABC

129、ISO 和 GB 标准中配制碱性人造汗液的 PH 值调节为（）

A、 7

B、 8

C、 9

D、 10

答案： B

130、实验剩余药品放回试剂瓶

答案： 错误

131、内贸纺织品品质管方式以（）检验为主

A、 生化

B、 标准

C、 质量

D、 成品

答案： D

132、摩擦色牢度分级以下哪种说法正确（）

A、 5级9档

B、 8级

C、 9级

D、 10级

答案： A

133、法定检验合格评定程序包括（）以及以上各项的组合

A、 准则、实行、标准

B、 抽样、检验和检查

C、 评估、验证和合格保证

D、 注册、认可和批准

答案： BCD

134、不同类型纺织品的规格和技术条件不尽相同

答案： 正确

135、将被检测纤维材料直接放在标准大气条件下进行的平衡称为（）

答案： 调湿；

136、羊毛品质化学检验：（）

A、 含油脂率

B、 含脂肪率

C、 残碱含量

D、 残酸含量

答案： AC

137、杂质：（）、毛发、麻草等杂物，在布面上可以清楚呈现，后加工煮练可除去，漂染后在棉布上很少出现

A、 碎叶

B、 籽屑

C、棉籽软皮

D、灰尘

答案：ABC

138、美标汗渍牢度测试用是碱性汗液

答案：错误

139、断裂强力:纱线受外力直接拉伸到断裂时所需的力

答案：正确

140、羊毛本身具备吸水性，能够吸收相当于其重量（）的水分

A、二分之一

B、三分之一

C、四分之一

D、五分之一

答案：B

141、实验室器材使用描述不正确的是（）

A、专物专用

B、酸碱式滴定管可以互用

C、变色灰卡可以清洗

D、试剂宜储存在有光处

答案：BCD

142、棉结:由（）处理不当相互扭结形成，结构较松散，易上色，染色后成深色点子对浅色布外观有影响，可在坯布上看见，有些可以用手去除

A、棉纤维

B、未成熟纤维

C、短绒因轧工

D、纺纱

答案：ABCD

143、纺织品检验学主要包括纺织品功能性检验内容一级生态纺织品检验（）的内容

答案：方法与标准；

144、准则化活动贯穿于质量管理的始终

答案： 错误

145、棉纤维长度是指（）时两端间的距离

答案： 纤维伸直；

146、羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作（）等纺织品

A、 呢绒

B、 绒线

C、 毛毯

D、 毡呢

答案： ABCD

147、企业的质量检验和检测方面的各项方法标准时评价产品质量的（）

A、 必要保证

B、 目的

C、 准则

D、 依据

答案： CD

148、疵点格率:织物表面在规定面积中棉结杂质疵点格数或棉结疵点格数与取样总个数的比率

答案： 正确

149、籽棉公定衣分率:（）kg 的籽棉轧出的皮棉公定重量占籽棉重量的百分率

A、 20

B、 30

C、 40

D、 50

答案： D

150、所有耐水色牢度测试中，试样在烘箱内的恒温时间都是 18h

答案： 错误

151、同一种纤维在一定温度下，由放湿达到平衡和由吸湿达到平衡，两种平衡回潮率不相等，放>吸，这种现象叫作纤维吸湿（）

答案： 滞后性；

152、棉纤维长度一般用（）等指标来表示棉纤维的长度及分布

- A、 主体长度
- B、 品质长度
- C、 均匀度
- D、 短绒率

答案： ABCD

153、预调湿：将试样置于相对湿度为10-25%、温度不超过（）°C的大气中，经过一定时间，使试样含湿降低至公定回潮率以下的处理过程

- A、 45
- B、 50
- C、 55
- D、 60

答案： B

154、主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例（）%及以上的品级

- A、 80
- B、 85
- C、 90
- D、 95

答案： A

155、我国规定的大气压力：1标准大气压，即（）kPa

- A、 101.1
- B、 101.2
- C、 101.3
- D、 101.4

答案： C

156、（）%水平的纱线：国际一般水平

- A、 45
- B、 50

C、 70

D、 75

答案： B

157、不属于织物按组成织物的原料的分类的是（）

A、 原色织物

B、 纯纺织物

C、 混纺织物

D、 交织物

答案： A

158、冲击摆锤法测织物撕破强力时试样的撕破长度为（）

A、 40mm

B、 41mm

C、 42mm

D、 43mm

答案： D

159、变形纱是将合成纤维长丝进行变形处理在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为（）的长丝

A、 卷曲

B、 蓬松

C、 富于弹性

D、 自由伸缩

答案： ABC

160、吸湿平衡

答案： 纤维放入大气中，要吸湿或放湿，使纤维的回潮率增加或减少，经过一段时间后，纤维的回潮率逐渐趋于一个稳定值，这种现象称为吸湿平衡

161、质量管理

答案： 质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段使其实施的全部管理职能的所有活动

162、细平布又称细布，由（）等织制而成

- A、 细特棉纱
- B、 粘纤纱
- C、 棉粘纱
- D、 涤棉纱

答案： ABCD

163、包装检验分为外观质量检验、内在质量检验

答案： 错误

164、质量管理的（ ），综合运用管理技术、专业技术和科学方法

- A、 方法
- B、 技巧
- C、 手段
- D、 目的

答案： C

165、品质长度:是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度

答案： 正确

166、内贸纺织品质量检验的形式主要有由工厂（ ）纺织品的检验、对商品流通领域中的纺织品进行检验

答案： 直接购进；

167、贸易部门的质量管理作用

答案： 首先按照纺织品质量标准，实施质量检验制度,把好产品质量关，阻止不合格产品流入市场，保证为消费者提供质量符合规定的纺织产品(保证产品质量)；其次在贸易过程中广泛征集消费者对产品质量的意见和要求，及时为纺织品生产企业提供关于纺织品质量的信息，促进生产企业提高纺织品质量

168、棉本色布的品等分为:优等、一等、二等、三等、四等,低于四等为等外品

答案： 错误

169、实验仪器用完要及时切断电源

答案： 正确

170、纺织品的规格和技术条件是由纺织标准或贸易合同中品质条款所规定的，带有一定的（ ），是可以检测和鉴定的

- A、 控制性
- B、 强制性
- C、 综合性
- D、 适用性

答案： B

171、 ISO 规定标准大气的温度是 ()

- A、 20 ± 5° C
- B、 25 ± 2° C
- C、 21±1
- D、 20 ± 2°

答案： D

172、巴厘纱采用中、低支纱织成的轻薄织物，透明度高，又称“玻璃纱”

答案： 错误

173、棉纤维长度决定棉纤维价格

答案： 正确

174、裙子皱:不同收缩率的纬纱交替织入布面，印染后,纬纱产生不同的收缩造成宽幅、窄幅交替出现的明显的皱缩

答案： 正确

175、羊毛按羊种的分类 ()

- A、 先进毛
- B、 进口毛
- C、 改良毛
- D、 土种毛

答案： BCD

176、品质支数:是目前世界各国毛纺生产中应用最广的细度表示方法，表示直径在某一范围内的羊毛细度

答案： 正确

177、国家标准评定变色用灰卡名称是：()

- A、 GB250

- B、 G251
- C、 IS0105/A02
- D、 IS0105/A03

答案： A

178、检验与质量在循环中互相推动，共同提高

答案： 错误

179、府绸风格特征

答案： 高支高密的平纹织物;经向紧密结构，经密:纬密=5:3;形成府绸特有的菱形颗粒状;质地细致，富有光泽，手感柔软，穿着挺括舒适，有丝绸感;府绸适宜做衬衫、夏令衣衫、童装、日常衣裤，也可用于手帕、床单及被罩等

180、规格检验是按各类纺织品的（）、式样和标准量等属性划分的类别

- A、 外形
- B、 尺寸
- C、 花色
- D、 颜色

答案： ABC

181、产品质量广义:产品能够完成其使用价值的性能，即产品能够满足用户和社会的要求包括（）、计量仪器的质量、对用户服务的质量等质量要求综合的质量

- A、 产品本身的质量特性
- B、 产品设计的质量
- C、 原材料的质量
- D、 产品性能的质量

答案： ABC

182、质量，指反映实体满足明确和隐含需要的能力和（）总和

- A、 设计
- B、 材料
- C、 特性
- D、 标准

答案： C

183、（ ）:指对完工后的产品质量进行全面检查，以判定其合格与否或质量等级

- A、 最后检验
- B、 库存检验
- C、 监督检验质量审查
- D、 第三方检验

答案： A

184、AATCC 耐水色牢度测试使用的水是（ ）

- A、 自来水
- B、 井水
- C、 新鲜蒸馏水
- D、 不要求

答案： C

185、TV 型多纤维帖衬，含羊毛和聚酯，用于低温如 40C、50° C 实验

答案： 错误

186、（ ）是国家检验部门、商检机构对进出口商品检验把关的重要方式之一

答案： 监督管理；

187、法定检验

答案： 是必须实施的进出口商品检验，是商检机构和其他检验机构根据国家的法律和行政法规的规定，对规定的进出口商品或有关的检验事项执行强制性的检验或检疫，签发检验或检疫证书，作为海关放行的凭证

188、产品质量狭义:亦称品质，产品本身所具有的特性，通常表现为产品的（ ）、安全性、环境和使用寿命等

- A、 美观性
- B、 强制性
- C、 适用性
- D、 可靠性

答案： ACD

189、影响织物拉伸断裂强力的主要因素是环境温湿度

答案： 错误

190、根据《商检法》规定，出口商品的检验依据:如（）等

- A、 对外贸易合同
- B、 成交样品
- C、 信用证
- D、 标准

答案： ABCD

191、配制人造唾液所用的试剂等级至少是工业级的

答案： 正确

192、由两根或两根以上的单纱再合并加捻成为股线简称线

答案： 正确

193、不属于织物按后加工和整理方式的分类的是（）

- A、 原色织物
- B、 漂白织物
- C、 交织物
- D、 染色织物

答案： C

194、稀释浓硫酸时，把水慢慢加入浓硫酸中

答案： 错误

195、凡未经检验或检疫的不准输入或输出

答案： 正确

196、双纬:单纬织物一梭口内（）根纬纱织入布内

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

答案： B

197、涤纶纤维吸湿性最大

答案： 错误

198、棉花的成熟度:马克隆值，反映棉花成熟程度和细度的综合指标

答案： 正确

199、棉花质量检测最快速的系统，250 个试样/小时，主要用于棉花（）生产领域

- A、 生产
- B、 贸易
- C、 纺织
- D、 运输

答案： ABC

200、ISO9000 是由（）制定的所有国际标准

- A、 ISO
- B、 TC176
- C、 T177
- D、 T178

答案： AB

201、纺织材料放在一个统的标准大气下，回潮率达到一个稳定值(吸湿平衡)，这时的回潮率称为（）

答案： 标准回潮率；

202、半细羊毛:直径（） μm

- A、 15.0~34.0
- B、 20.0~34.0
- C、 25.0~34.0
- D、 30.0~34.0

答案： C

203、平纹类包括平纹及平纹变化组织，规格不同下风格各异的各种棉平纹布

答案： 正确

204、在确定设计质量目标时，代用质量特性定得不能太高也不能太低，不宜将代用质量特性定得过于复杂或重复

答案： 正确

205、（）%水平的纱线:国际先进水平

- A、 5

B、 15

C、 25

D、 35

答案： C

206、平布特点:经纱与纬纱的粗细，经密与纬密都相等或相近

答案： 正确

207、国家商检部门设在各地的进出口商品检验机构管理所辖地区的进出口商品检验工作

答案： 正确

208、长羊毛，长度 15~40cm

答案： 错误

209、AATCC8-2007 耐摩擦色牢度测试用湿摩擦的含水率是：（）

A、 95-100%

B、 95-105%

C、 65%± 5%

D、 90-105%

答案： C

210、产品标准中关于产品质量方面的各项指标是质量管理目标的（）

A、 普遍化

B、 具体化

C、 定量化

D、 全程化

答案： BC

211、在 ISO 和 AATCC 标准中酸性汗液的有效期都是 3 天

答案： 错误

212、ISO9000 是 ISO 发布之 12000 多个标准中（）的产品

A、 最畅销

B、 最优秀

C、 最重要

D、最普遍

答案：AD

213、通过对某一产品的检验，凡是符合规定的规格和技术条件的产品称为合格品，否则为不合格品

答案：正确

214、外观质量检验的方法：（）

答案：官能检验法；

215、新疆长绒棉品质优良，各项质量指标都超过国家规定标准，通常用于各种高级棉织品

答案：正确

216、纺织品检验按其检验内容分为（）

A、品质检验

B、规格检验

C、包装检验

D、数量及重量检验

答案：ABCD

217、条干：纱线短片段粗细不匀的程度

答案：正确

218、纱疵指标分为23级，共分为（）

A、短粗节

B、长粗节

C、短细节

D、长细节

答案：ABD

219、根据棉花的（），分为7级，7级以下为级外，3级是标准级

A、产量及质量

B、成熟度

C、色泽特征

D、轧工质量

答案： BCD

220、AATCC15-2009 耐汗渍色牢度测试试样的组合重锤重约 ()

- A、 4.0kg
- B、 4.5kg
- C、 5.0kg
- D、 5.5kg

答案： C

221、质量管理的 () ，经济的开发研制生产和销售用户满意的产品

- A、 方法
- B、 技巧
- C、 手段
- D、 目的

答案： D

222、包装检验的检验内容:核对纺织品的 () 是否符合贸易合同、标准以及其他有关规定

- A、 商品标志
- B、 包装标志
- C、 运输包装
- D、 销售包装

答案： ACD

223、纺织品检验:采用一级标准， () 标准大气条件下测定(在热带或亚热带地域可以采用热带标准大气)

答案： 温带；

224、纬缩:纬纱捻度过大，捻回不稳定使纬纱扭结织入布内，或起圈于布面的一种密集性疵点

答案： 正确

225、纤维公定回潮率与纱线的公定回潮率不同，主要是因为纤维中有 () 存在

- A、 杂质
- B、 伴生物

- C、 坯料
- D、 半成品

答案： AB

226、外观质量检验的内容:纱线的（）、光泽、毛羽、手感、成形;织物的经纬向疵点、纬档、厚薄段、破洞、裂伤、色泽等

- A、 匀度
- B、 密度
- C、 杂质
- D、 疵点

答案： ACD

227、纺织品检验学研究的主要问题和内容

答案： 确定或证明纺织品符合标准或交易条件；分析研究纺织品质量属性；确定纺织品质量指标和检验方法；对纺织品质量进行评价；研究纺织品检验新技术；探讨纺织品包装、保管、运输条件等方面标准

228、羊毛的颜色可以呈（）

- A、 白色
- B、 黑色
- C、 棕色
- D、 红色

答案： ABC

229、ASTMD4970-2010 马丁代尔起毛起球试验标准的转数是（）

- A、 50
- B、 100
- C、 500
- D、 1000

答案： B

230、外观质量检验的流程（）

- A、 预处理
- B、 官能评价
- C、 对照标样

D、 结果评价

答案： ABC

231、棉花的成熟度按国家标准规定分为（）级

A、 A

B、 B

C、 C

D、 D

答案： ABC

232、羊毛本身是一种容易卷曲的物料

答案： 正确

233、颜色的三要素是光源、物体、观测者

答案： 正确

234、由几十根或上百根短纤维经加捻而组成连续的纤维束，称单纱，简称纱

答案： 正确

235、毛丛处于垂直状态时，从毛丛根部到毛丛尖部的长度

答案： 错误

236、市销的细布大多加工后用作（）等面料

A、 内衣

B、 裤子

C、 夏季外衣

D、 罩衫

答案： ABCD

237、耐洗色牢度测试中所用钢珠直径是（）

A、 10mm

B、 8mm

C、 6mm

D、 5mm

答案： C

238、不属于织物按形成织物的加工方法的分类的是（）

- A、 机织物
- B、 针织物
- C、 非织造织物
- D、 交织物

答案： D

239、（）是指从事商品流通的国民经济部门

答案： 贸易部门；

240、断裂长度:一定长度的纤维，其重量可将自身拉断，该长度即为断裂长度

答案： 正确

241、羊毛品质物理检验：（）、含土杂率、粗腔毛率

- A、 线密度
- B、 质量
- C、 长度
- D、 回潮率

答案： ACD

242、我部门所用的测定耐水色洗牢度设备型号是（）

- A、 SW-12D 型
- B、 DR4000 型
- C、 YG(B)631 型
- D、 YG(B)401E 型

答案： A

243、ISO105-C10:2006 耐洗色牢度测试规定的洗涤程序有（）

- A、 4 种
- B、 5 种
- C、 10 种
- D、 15 种

答案： B

244、羊毛线密度检验决定羊毛品质及使用价值和价格

答案： 正确

245、贸易部门是产品的生产和分配与消费之间必要的中间环节，其主要作用是进行商品的（ ），根本任务是为生产和消费服务

- A、 收购
- B、 销售
- C、 调运
- D、 贮存

答案： ABCD

246、贸易部门主要分为对外贸易和国内贸易

答案： 正确

247、国内贸易分为批发贸易和零售贸易

答案： 正确

248、根据织造方法不同，织物分为（ ）

- A、 混纺织物
- B、 机织物
- C、 针织物
- D、 非织造织物

答案： BCD

249、出厂检验:成品检验后立即出厂的产品检验

答案： 正确

250、欧洲蓝色羊毛标准是 1~8，美国蓝色羊毛标准 L2~L9

答案： 正确

251、ISO9000 是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是（ ）的统称

答案： 一族标准；

252、（ ）%水平的纱线:国际最先进水平

- A、 5
- B、 15
- C、 25
- D、 35

答案： A

253、纺织品检验用大气条件考虑（）参数

- A、 温度
- B、 相对湿度
- C、 空气质量
- D、 大气压力

答案： ABD

254、质量检验是（）的初级形式，主要是依靠质量检验人员对全部产品进行检验，确定其是否符合规定的质量标准，从中剔除疵品，以保证出厂产品的质量

答案： 质量管理；

255、细平布特点:布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少

答案： 正确

256、工序检验:又称（），指在一道工序加工完毕，并准备做制品交接时进行的检验

答案： 中间检验；

257、纺织品检验按其生产工艺流程分为：预先检验；工序检验；最后检验；（）；库存检验；监督检验质量审查；第三方检验

答案： 出厂检验；

258、棉纤维燃烧有纸味

答案： 正确

259、棉花计量单位：（）

答案： 包；

260、轧工质量根据轧花厂对籽棉加工方式不同分为（）

- A、 锯齿棉
- B、 皮辊棉
- C、 皮齿棉
- D、 锯辊棉

答案： AB

261、纺织品真正的质量特性和纺织品代用的质量特性的特性关系是（）的

答案： 辩证统一；

262、粗腔毛率方法:显微镜投影仪法

答案: 正确

263、平纹类是各种规格平纹组织棉布的统称

答案: 正确

264、棉本色布的密度、断裂强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率按匹等

答案: 错误

265、所有的干摩擦色牢度实验中,试样都需要在标准大气下调湿处理

答案: 正确

266、质量管理主要体现在建设一个有效运作的质量体系,上,不同于() 质量管理和质量控制

答案: 全面;

267、() 是进行质量管理的依据和基础

A、 控制化

B、 定量化

C、 全程化

D、 标准化

答案: D

268、羊毛本身易被燃烧

答案: 错误

269、内在质量检验方法和手段 ()

A、 物理机械性能检验

B、 常规分析检验

C、 仪器分析检验

D、 生物检验

答案: ABCD

270、全面质量管理基本观点 ()

A、 一切为用户

B、 一切以预防为主

C、 一切用数据说话

D、一切按 PA 循环

答案： ABCD

271、纺织品

答案： 经过纺织、印染或复制等加工，可供直接使用，或需进一步加工的纺织工业产品的总称

272、自（）年10月1日起施行，《商检法》共计六章四十一条

A、 2002

B、 2003

C、 2004

D、 2005

答案： A

273、细羊毛:直径小于（） μm

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案： C

274、主体长度:是指棉纤维中含量最多的纤维的长度

答案： 正确

275、原棉检验作用:（）

A、 纺织工业生产的基础

B、 纺织工业生产的技术

C、 进出口棉花检验的技术依据

D、 进出口棉花检验的基础

答案： AC

276、耐水色牢度测试中 AATCC 标准和 ISO 标准的浸液时间相同

答案： 错误

277、织物的厚度无关的是保暖性

答案： 错误

278、全面质量管理特点（）

- A、 参加人员全
- B、 管理对象全
- C、 管理手段全
- D、 管理范围全

答案： ABCD

279、羊毛制品有（）等特点

- A、 质量好
- B、 手感丰满
- C、 保暖性好
- D、 穿着舒适

答案： BCD

280、百脚：（）织物中纬纱缺根喂入

- A、 平纹
- B、 横纹
- C、 斜纹
- D、 皱纹

答案： C

281、数字式撕裂仪不适用于针织物、机织弹性织物以及有可能产生撕裂转移的稀疏织物和具有较高各向异性的织物

答案： 正确

282、以下哪种纤维属于化学纤维（）

- A、 羊毛
- B、 棉
- C、 丝
- D、 涤纶

答案： D

283、质量体系的原理和原则:质量体系贯穿于产品质量形成的全部过程，包括市场调查，设计、采购、工艺准备、（）、销售和发运、安装和运输、技术服务和维护、用后处理

- A、 生产制造
- B、 生产艺术
- C、 检验和试验
- D、 包装和贮存

答案： ACD

284、实验室测试用水都可以使用自来水

答案： 错误

285、短绒率:长度短于（）毫米的纤维及其重量占纤维总重量的百分率

- A、 15
- B、 16
- C、 17
- D、 18

答案： B

286、质量管理的重要性（）

- A、 市场竞争的核心是质量(第一位)
- B、 纺织品出口大国地位
- C、 纺织企业须采用科学的方法,经济的途径和有效的技术来制造符合特定规格和技术条件的产品
- D、 加强生产过程中的产品质量控制,使生产资源发挥最大化功效

答案： ABCD

287、包装检验是根据贸易合同、标准或其他有关规定、对纺织品的（）进行检验

- A、 外包装
- B、 内包装
- C、 包装材料
- D、 包装标志

答案： ABD

288、粗毛:直径在 50.5 微米及以上的毛纤维

答案： 错误

289、变形纱分为（）

- A、 膨体纱
- B、 压缩纱
- C、 弹力纱
- D、 网络丝

答案： ACD

290、稀纬：（）织物中纬纱缺根喂入

- A、 平纹
- B、 横纹
- C、 斜纹
- D、 皱纹

答案： A

291、企业的管理标准、工作准则是实现质量管理目标的（）

- A、 必要保证
- B、 目的
- C、 准则
- D、 依据

答案： A

292、内在质量检验俗称（），借助仪器对物理机械性能的测定和化学性质的分析

答案： 理化检验；

293、为了获得感性认识，可以触摸或品尝药品

答案： 错误

294、属于天然纤维的是（）

- A、 棉
- B、 麻
- C、 蚕丝
- D、 羊毛

答案： ABCD

295、粗羊毛：直径大于 $35\ \mu\text{m}$

答案： 错误

296、纱疵:纱线上比较严重的疵点，过粗过细、较长的粗细节，会引起织物降等

答案： 正确

297、羊毛按羊毛粗细的分类（）

- A、 细毛
- B、 半细毛
- C、 粗毛
- D、 长毛

答案： ABCD

298、羊毛的优点是柔软，且纤维间互相紧扣，缩成一团，能产生出紧凑的功效

答案： 错误

299、巴厘纱密度特别大，挺爽透气，有身骨

答案： 错误

300、公定回潮率

答案： 纺织纤维及纺织产品的重量以选定的某一回潮率时的重量为贸易或成本计算中的计量给定标准，这回潮率称为公定回潮率