

纺织标准与检测-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.质量管理的 () , 依靠企业全体职工和有关部门的同心协力

[1] 正确答案.B

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.能力

[1] B.动力

[1] C.包装

[1] D.贮存

[2] 题型.单选题

[2] 题干. () %水平的纱线:国际先进水平

[2] 正确答案.C

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[3] 题型.单选题

[3] 题干.不属于织物按形成织物的加工方法的分类的是 ()

[3] 正确答案.D

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.机织物

[3] B.针织物

[3] C.非织造织物

[3] D.交织物

- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.稀纬: () 织物中纬纱缺根喂入
- [4] 正确答案.A
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] A.平纹
- [4] B.横纹
- [4] C.斜纹
- [4] D.皱纹
-

- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.脱纬:一梭口内有 () 根及以上的纬纱织入布内
- [5] 正确答案.C
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
-

- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.ISO105-C10:2006 耐洗色牢度测试规定的洗涤程序有
()
- [6] 正确答案.B
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.4 种
- [6] B.5 种
- [6] C.10 种
- [6] D.15 种
-

- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.冲击摆锤法测织物撕破强力时试样的撕破长度为 ()
- [7] 正确答案.D

- [7] 难度.易
 - [7] 选项数.4
 - [7] A.40mm
 - [7] B.41mm
 - [7] C.42mm
 - [7] D.43mm
-

- [8] 题型.单选题
 - [8] 题干.不属于织物按后加工和整理方式的分类的是 ()
 - [8] 正确答案.C
 - [8] 难度.易
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.原色织物
 - [8] B.漂白织物
 - [8] C.交织物
 - [8] D.染色织物
-

- [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.ASTM D4970-2010 马丁代尔起毛起球试验标准的转数是 ()
 - [9] 正确答案.B
 - [9] 难度.易
 - [9] 选项数.4
 - [9] C.500
 - [9] D.1000
-

- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.国家标准评定变色用灰卡名称是: ()
- [10] 正确答案.A
- [10] 难度.易

- [10] 选项数.4
 - [10] A.GB250
 - [10] B.G251
 - [10] C.ISO105/A02
 - [10] D.ISO105/A03
-

[11] 题型.单选题

[11] 题干.质量管理的 () , 综合运用管理技术、专业技术和科学方法

- [11] 正确答案.C
 - [11] 难易度.易
 - [11] 选项数.4
 - [11] A.方法
 - [11] B.技巧
 - [11] C.手段
 - [11] D.目的
-

[12] 题型.单选题

[12] 题干.AATCC15-2009 耐汗渍色牢度测试试样的组合重锤重约 ()

- [12] 正确答案.C
 - [12] 难易度.易
 - [12] 选项数.4
 - [12] A.4.0kg
 - [12] B.4.5kg
 - [12] C.5.0kg
 - [12] D.5.5kg
-

[13] 题型.单选题

[13] 题干. () %水平的纱线:国际一般水平

[28] 难易度.中

[28] 选项数.1

[28] A.确定或证明纺织品符合标准或交易条件；分析研究纺织品质
量属性；确定纺织品质量指标和检验方法；对纺织品质量进行评价；
研究纺织品检验新技术；探讨纺织品包装、保管、运输条件等方面标
准

[29] 题型.名词解释

[29] 题干.公定回潮率

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.中

[29] 选项数.1

[29] A.纺织纤维及纺织产品的重量以选定的某一回潮率时的重量为
贸易或成本计算中的计量给定标准，这回潮率称为公定回潮率

[30] 题型.名词解释

[30] 题干.质量管理

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.中

[30] 选项数.1

[30] A.质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中
通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段使其实施
的全部管理职能的所有活动

[31] 题型.判断题

[31] 题干.配制人造唾液所用的试剂等级至少是工业级的

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.耐水色牢度测试中 AATCC 标准和 ISO 标准的浸液时间相同

[32] 正确答案.B

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.实验室测试用水都可以使用自来水

[33] 正确答案.B

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.数字式撕裂仪不适用于针织物、机织弹性织物以及有可能产生撕裂转移的稀疏织物和具有较高各向异性的织物

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.TV 型多纤维帖衬, 含羊毛和聚酯, 用于低温如 40C、
50°C 实验

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.判断题

[36] 题干.美标汗渍牢度测试用是碱性汗液

[36] 正确答案.B

[36] 难易度.易

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.判断题

[37] 题干.颜色的三要素是光源、物体、观测者

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.易

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.判断题

[38] 题干.稀释浓硫酸时, 把水慢慢加入浓硫酸中

[38] 正确答案.B

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

[39] 题型.判断题

[39] 题干.在确定设计质量目标时，代用质量特性定得不能太高也不能太低，不宜将代用质量特性定得过于复杂或重复

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.易

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

[40] 题型.判断题

[40] 题干.通过对某一产品的检验，凡是符合规定的规格和技术条件的产品称为合格品，否则为不合格品

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.填空题

[41] 题干.纺织品检验学主要包括纺织品功能性检验内容一级生态纺织品检验（）的内容

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.方法与标准

[42] 题型.填空题

[42] 题干.内在质量检验俗称（），借助仪器对物理机械性能的测

定和化学性质的分析

[42] 难易度.易

[42] 选项数.1

[42] A.理化检验

[43] 题型.填空题

[43] 题干.工序检验:又称 () , 指在一道工序加工完毕, 并准备做制品交接时进行的检验

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.中间检验

[44] 题型.填空题

[44] 题干.纺织材料放在一个统的标准大气下, 回潮率达到一个稳定值(吸湿平衡), 这时的回潮率称为 ()

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.标准回潮率

[45] 题型.填空题

[45] 题干.将被检测纤维材料直接放在标准大气条件下进行的平衡称为 ()

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.调湿

[46] 题型.填空题

[46] 题干.纺织品真正的质量特性和纺织品代用的质量特性的特性关系是 () 的

[46] 难易度.易

[46] 选项数.1

[46] A.辩证统一

[47] 题型.填空题

[47] 题干.ISO9000 是指质量管理体系标准, 它不是指一个标准, 而是 () 的统称

[47] 难易度.易

[47] 选项数.1

[47] A.一族标准

[48] 题型.填空题

[48] 题干.全面质量管理的 () :通过标准的不断完善来达到提高质量的目的

[48] 难易度.易

[48] 选项数.1

[48] A.实质

[49] 题型.填空题

[49] 题干.内贸纺织品质量检验的形式主要有由工厂 () 纺织品的检验、对商品流通领域中的纺织品进行检验

[49] 难易度.易

[49] 选项数.1

[49] A.直接购进

[50] 题型.填空题

[50] 题干.棉纤维长度是指 () 时两端间的距离

[50] 难易度.易

[50] 选项数.1

[50] A.纤维伸直

[51] 题型.单选题

[51] 题干.籽棉公定衣分率: () kg 的籽棉轧出的皮棉公定重量占籽棉重量的百分率

[51] 正确答案.D

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[52] 题型.单选题

[52] 题干.百脚: () 织物中纬纱缺根喂入

[52] 正确答案.C

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.平纹

[52] B.横纹

[52] C.斜纹

[52] D.皱纹

[53] 题型.单选题

[53] 题干.双纬:单纬织物一梭口内 () 根纬纱织入布内

[53] 正确答案.B

[53] 难易度.易

[53] 选项数.4

[54] 题型.单选题

[54] 题干.不属于织物按组成织物的原料的分类的是 ()

[54] 正确答案.A

[54] 难易度.易

[54] 选项数.4

[54] A.原色织物

[54] B.纯纺织物

[54] C.混纺织物

[54] D.交织物

[55] 题型.单选题

[55] 题干. () %水平的纱线:国际较差水平

[55] 正确答案.D

[55] 难易度.易

[55] 选项数.4

[56] 题型.单选题

[56] 题干.细羊毛:直径小于 () μm

[56] 正确答案.C

[56] 难易度.易

[56] 选项数.4

[57] 题型.单选题

[57] 题干.短绒率:长度短于 () 毫米的纤维及其重量占纤维总重量的百分率

[57] 正确答案.B

[57] 难易度.易

[57] 选项数.4

[58] 题型.单选题

[58] 题干.主体品级:含有相邻品级的一批棉花中, 所占比例 () % 及以上的品级

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.4

[59] 题型.单选题

[59] 题干.质量管理的 () , 经济的开发研制生产和销售用户满意的产品

[59] 正确答案.D

[59] 难易度.易

[59] 选项数.4

[59] A.方法

[59] B.技巧

[59] C.手段

[59] D.目的

[60] 题型.单选题

[60] 题干.质量, 指反映实体满足明确和隐含需要的能力和 () 总和

[60] 正确答案.C

[60] 难易度.易

[60] 选项数.4

[60] A.设计

[60] B.材料

[60] C.特性

[60] D.标准

[61] 题型.单选题

[61] 题干.预调湿: 将试样置于相对湿度为 10-25%、温度不超过 () °C 的大气中, 经过一定时间, 使试样含湿降低至公定回潮率以下的处理过程

[61] 正确答案.B

[61] 难易度.易

[61] 选项数.4

[62] 题型.单选题

[62] 题干. () :指对完工后的产品质量进行全面检查, 以判定其合格与否或质量等级

[62] 正确答案.A

[62] 难易度.易

[62] 选项数.4

[62] A.最后检验

[62] B.库存检验

[62] C.监督检验质量审查

[62] D.第三方检验

[63] 题型.单选题

[63] 题干.ISO 规定标准大气的温度是 ()

[63] 正确答案.D

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.20 ± 5°C

[63] B.25 ± 2°C

[63] C.21+1

[63] D.20 ± 2°

[77] 题型.简答题

[77] 题干.贸易部门的质量管理作用

[77] 正确答案.A

[77] 难易度.中

[77] 选项数.1

[77] A.首先按照纺织品质量标准,实施质量检验制度,把好产品质量关,阻止不合格产品流入市场,保证为消费者提供质量符合规定的纺织产品(保证产品质量);其次在贸易过程中广泛征集消费者对产品质量的意见和要求,及时为纺织品生产企业提供关于纺织品质量的信息,促进生产企业提高纺织品质量

[78] 题型.简答题

[78] 题干.纱线分类

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.中

[78] 选项数.1

[78] A.按组成纱线纤维种类分为纯纺、混纺;按纱线粗细分为粗号、中号、细号、特细;按纱线中的纤维状态分为短纤维纱、长丝纱、生丝、裂膜丝;按纺纱工艺分为棉纱:精梳纱、普梳纱;毛纱:精梳纱、粗梳纱;按染色加工分为本色纱、丝光纱、烧毛纱、染色纱、漂白纱;按纱线的结构分为普通纱、花式纱、变形纱

[79] 题型.名词解释

[79] 题干.吸湿平衡

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.中

[79] 选项数.1

[79] A.纤维放入大气中,要吸湿或放湿,使纤维的回潮率增加或减少,经过一段时间后,纤维的回潮率逐渐趋于一个稳定值,这种现象称为吸湿平衡

[80] 题型.名词解释

[80] 题干.纺织品

[80] 正确答案.A

[80] 难易度.中

[80] 选项数.1

[80] A.经过纺织、印染或复制等加工,可供直接使用,或需进一步加工的纺织工业产品的总称

[81] 题型.判断题

[81] 题干.新疆长绒棉品质优良,各项质量指标都超过国家规定标准,通常用于各种高级棉织品

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

[82] 题型.判断题

[82] 题干.由两根或两根以上的单纱再合并加捻成为股线简称线

[82] 正确答案.A

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

[83] 题型.判断题

[83] 题干.细平布特点:布身细洁柔软, 质地轻薄紧密, 布面杂质少

[83] 正确答案.A

[83] 难易度.易

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

[84] 题型.判断题

[84] 题干.巴厘纱采用中、低支纱织成的轻薄织物, 透明度高,又称“玻璃纱”

[84] 正确答案.B

[84] 难易度.易

[84] 选项数.2

[84] A.正确

[84] B.错误

[85] 题型.判断题

[85] 题干.影响织物拉伸断裂强度的主要因素是环境温湿度

[85] 正确答案.B

[85] 难易度.易

[85] 选项数.2

[85] A.正确

[85] B.错误

[86] 题型.判断题

[86] 题干.GB/T3921 耐洗色牢度试样杯的容量是 550ml 士 50ml

[86] 正确答案.A

[86] 难易度.易

[86] 选项数.2

[86] A.正确

[86] B.错误

[87] 题型.判断题

[87] 题干.所有的干摩擦色牢度实验中，试样都需要在标准大气下调湿处理

[87] 正确答案.A

[87] 难易度.易

[87] 选项数.2

[87] A.正确

[87] B.错误

[88] 题型.判断题

[88] 题干.巴厘纱密度特别大，挺爽透气，有身骨

[88] 正确答案.B

[88] 难易度.易

[88] 选项数.2

[88] A.正确

[88] B.错误

[89] 题型.判断题

[89] 题干.羊毛本身是一种容易卷曲的物料

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.易

[89] 选项数.2

[89] A.正确

[89] B.错误

[90] 题型.判断题

[90] 题干.纱疵:纱线上比较严重的疵点，过粗过细、较长的粗细

节, 会引起织物降等

[90] 正确答案.A

[90] 难易度.易

[90] 选项数.2

[90] A.正确

[90] B.错误

[91] 题型.填空题

[91] 题干. () 是指棉花品质的级别

[91] 难易度.易

[91] 选项数.1

[91] A.品级

[92] 题型.填空题

[92] 题干. () 是国家检验部门、商检机构对进出口商品检验把关的重要方式之一

[92] 难易度.易

[92] 选项数.1

[92] A.监督管理

[93] 题型.填空题

[93] 题干. () 是指从事商品流通的国民经济部门

[93] 难易度.易

[93] 选项数.1

[93] A.贸易部门

[94] 题型.填空题

[94] 题干.质量检验是 () 的初级形式, 主要是依靠质量检验人员对全部产品进行检验, 确定其是否符合规定的质量标准, 从中剔除疵品, 以保证出厂产品的质量

- [94] 难易度.易
[94] 选项数.1
[94] A.质量管理
-

- [95] 题型.填空题
[95] 题干.质量管理主要体现在建设一个有效运作的质量体系,上,不同于 () 质量管理和质量控制
[95] 难易度.易
[95] 选项数.1
[95] A.全面
-

- [96] 题型.填空题
[96] 题干.纺织品检验:采用一级标准, () 标准大气条件下测定(在热带或亚热带地域可以采用热带标准大气)
[96] 难易度.易
[96] 选项数.1
[96] A.温带
-

- [97] 题型.填空题
[97] 题干.同一种纤维在一定温度下, 由放湿达到平衡和由吸湿达到平衡, 两种平衡回潮率不相等, 放 $>$ 吸, 这种现象叫作纤维吸湿 ()
[97] 难易度.易
[97] 选项数.1
[97] A.滞后性
-

- [98] 题型.填空题
[98] 题干.纺织品检验按其生产工艺流程分为: 预先检验; 工序检验; 最后检验; () ; 库存检验; 监督检验质量审查; 第三方检验
[98] 难易度.易

[98] 选项数.1

[98] A.出厂检验

[99] 题型.填空题

[99] 题干.棉花计量单位: ()

[99] 难易度.易

[99] 选项数.1

[99] A.包

[100] 题型.填空题

[100] 题干.外观质量检验的方法: ()

[100] 难易度.易

[100] 选项数.1

[100] A.官能检验法

[102] 题型.单选题

[102] 题干.质量管理的 (), 依靠企业全体职工和有关部门的同心协力

[102] 正确答案.B

[102] 难易度.易

[102] 选项数.4

[102] A.能力

[102] B.动力

[102] C.包装

[102] D.贮存

[103] 题型.填空题

[103] 题干. () 是指棉花品质的级别

[103] 难易度.易

[103] 选项数.1

[103] A.品级

[106] 题型.单选题

[106] 题干.含杂率:国家标准规定,棉花标准含杂率:皮辊棉为
() %,锯齿棉为 2.5%

[106] 正确答案.C

[106] 难易度.易

[106] 选项数.4

[107] 题型.判断题

[107] 题干.腔毛:髓腔长 60 微米以上,髓腔宽纤维直径 1/3 以上的
纤维

[107] 正确答案.B

[107] 难易度.易

[107] 选项数.2

[107] A.正确

[107] B.错误

[108] 题型.简答题

[108] 题干.纱线分类

[108] 正确答案.A

[108] 难易度.中

[108] 选项数.1

[108] A.按组成纱线纤维种类分为纯纺、混纺;按纱线粗细分为粗号、中号、细号、特细;按纱线中的纤维状态分为短纤维纱、长丝纱、生丝、裂膜丝;按纺纱工艺分为棉纱:精梳纱、普梳纱;毛纱:精梳

纱、粗梳纱；按染色加工分为本色纱、丝光纱、烧毛纱、染色纱、漂白纱；按纱线的结构分为普通纱、花式纱、变形纱

[109] 题型.判断题

[109] 题干.疵点格:凡方格内有棉结、杂质的即为疵点格

[109] 正确答案.A

[109] 难易度.易

[109] 选项数.2

[109] A.正确

[109] B.错误

[110] 题型.判断题

[110] 题干.棉本色布的织物组织、幅宽、布面疵点按批评评等

[110] 正确答案.B

[110] 难易度.易

[110] 选项数.2

[110] A.正确

[110] B.错误

[112] 题型.判断题

[112] 题干.国务院设立进出口商品检验部门，主管全国进出口商品检验工作

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

[113] 题型.判断题

[113] 题干.一个组织,以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径

[113] 正确答案.A

[113] 难易度.易

[113] 选项数.2

[113] A.正确

[113] B.错误

[115] 题型.判断题

[115] 题干.GB/T3921 耐洗色牢度试样杯的容量是 550ml 士 50ml

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.易

[115] 选项数.2

[115] A.正确

[115] B.错误

[116] 题型.填空题

[116] 题干.全面质量管理的 ():通过标准的不断完善来达到提高质量的目的

[116] 难易度.易

[116] 选项数.1

[116] A.实质

[117] 题型.判断题

[117] 题干.海岛棉,专指西印度群岛出产的顶级棉花,号称世界上最好的棉花

[117] 正确答案.A

[117] 难易度.易

[117] 选项数.2

[117] A.正确

[117] B.错误

[118] 题型.单选题

[118] 题干.脱纬:一梭口内有 () 根及以上的纬纱织入布内

[118] 正确答案.C

[118] 难易度.易

[118] 选项数.4

[119] 题型.单选题

[119] 题干. () %水平的纱线:国际较差水平

[119] 正确答案.D

[119] 难易度.易

[119] 选项数.4

[120] 题型.单选题

[120] 题干.为避免器件老化,日晒气候试验机更换氙弧灯的建议条件是工作 ()

[120] 正确答案.B

[120] 难易度.易

[120] 选项数.4

[120] A.500-1000h

[120] B.1000-1500h

[120] C.1500-2000h

[120] D.2000-3000h

[124] 题型.判断题

[124] 题干.断裂强度:单位粗细的纱线所能承受的最大负荷

[124] 正确答案.A

[124] 难易度.易

[124] 选项数.2

[124] A.正确

[124] B.错误

[126] 题型.单选题

[126] 题干.两种不同品种纤维的纱线交织的织物称为 ()

[126] 正确答案.B

[126] 难易度.易

[126] 选项数.4

[126] A.混纺织物

[126] B.交织织物

[126] C.机织物

[126] D.针织物

[127] 题型.简答题

[127] 题干.我国商检机构的三大基本任务

[127] 正确答案.A

[127] 难易度.中

[127] 选项数.1

[127] A.对重要的进出口商品的检验项目实施强制性的法定检验;
对法定检验商品和法定检验范围以外的进出口商品实施监督管理;凭
对外贸易关系人的申请办理各项进出口鉴定业务

[129] 题型.单选题

[129] 题干.ISO 和 GB 标准中配制碱性人造汗液的 PH 值调节为
()

[129] 正确答案.B

[129] 难易度.易

[129] 选项数.4

[130] 题型.判断题

[130] 题干.实验剩余药品放回试剂瓶

[130] 正确答案.B

[130] 难易度.易

[130] 选项数.2

[130] A.正确

[130] B.错误

[131] 题型.单选题

[131] 题干.内贸纺织品质管方式以 () 检验为主

[131] 正确答案.D

[131] 难易度.易

[131] 选项数.4

[131] A.生化

[131] B.标准

[131] C.质量

[131] D.成品

[132] 题型.单选题

[132] 题干.摩擦色牢度分级以下哪种说法正确 ()

[132] 正确答案.A

[132] 难易度.易

[132] 选项数.4

[132] A.5级9档

[132] B.8级

[132] C.9级

[132] D.10级

[134] 题型.判断题

[134] 题干.不同类型纺织品的规格和技术条件不尽相同

[134] 正确答案.A

[134] 难易度.易

[134] 选项数.2

[134] A.正确

[134] B.错误

[135] 题型.填空题

[135] 题干.将被检测纤维材料直接放在标准大气条件下进行的平衡称为 ()

[135] 难易度.易

[135] 选项数.1

[135] A.调湿

[138] 题型.判断题

[138] 题干.美标汗渍牢度测试用是碱性汗液

[138] 正确答案.B

[138] 难易度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

[139] 题型.判断题

[139] 题干.断裂强力:纱线受外力直接拉伸到断裂时所需的力

[139] 正确答案.A

[139] 难易度.易

[139] 选项数.2

[139] A.正确

[139] B.错误

[140] 题型.单选题

[140] 题干.羊毛本身具备吸水性,能够吸收相当于其重量 () 的水分

[140] 正确答案.B

[140] 难易度.易

[140] 选项数.4

[140] A.二分之一

[140] B.三分之一

[140] C.四分之一

[140] D.五分之一

[143] 题型.填空题

[143] 题干.纺织品检验学主要包括纺织品功能性检验内容一级生态纺织品检验 () 的内容

[143] 难易度.易

[143] 选项数.1

[143] A.方法与标准

- [144] 题型.判断题
- [144] 题干.准则化活动贯穿于质量管理的始终
- [144] 正确答案.B
- [144] 难易度.易
- [144] 选项数.2
- [144] A.正确
- [144] B.错误
-

- [145] 题型.填空题
- [145] 题干.棉纤维长度是指 () 时两端间的距离
- [145] 难易度.易
- [145] 选项数.1
- [145] A.纤维伸直
-

- [148] 题型.判断题
- [148] 题干.疵点格率:织物表面在规定面积中棉结杂质疵点格数或棉结疵点格数与取样总个数的比率
- [148] 正确答案.A
- [148] 难易度.易
- [148] 选项数.2
- [148] A.正确
- [148] B.错误
-

- [149] 题型.单选题
- [149] 题干.籽棉公定衣分率: () kg 的籽棉轧出的皮棉公定重量占籽棉重量的百分率
- [149] 正确答案.D

[149] 难易度.易

[149] 选项数.4

[150] 题型.判断题

[150] 题干.所有耐水色牢度测试中，试样在烘箱内的恒温时间都是18h

[150] 正确答案.B

[150] 难易度.易

[150] 选项数.2

[150] A.正确

[150] B.错误

[151] 题型.填空题

[151] 题干.同一种纤维在一定温度下，由放湿达到平衡和由吸湿达到平衡，两种平衡回潮率不相等，放>吸，这种现象叫作纤维吸湿（）

[151] 难易度.易

[151] 选项数.1

[151] A.滞后性

[153] 题型.单选题

[153] 题干.预调湿：将试样置于相对湿度为10-25%、温度不超过（）℃的大气中，经过一定时间，使试样含湿降低至公定回潮率以下的处理过程

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.易

[153] 选项数.4

[154] 题型.单选题

[154] 题干.主体品级:含有相邻品级的一批棉花中，所占比例（）%

及以上的品级

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.4

[155] 题型.单选题

[155] 题干.我国规定的大气压力:1 标准大气压, 即 () kPa

[155] 正确答案.C

[155] 难易度.易

[155] 选项数.4

[155] A.101.1

[155] B.101.2

[155] C.101.3

[155] D.101.4

[156] 题型.单选题

[156] 题干. () %水平的纱线:国际一般水平

[156] 正确答案.B

[156] 难易度.易

[156] 选项数.4

[157] 题型.单选题

[157] 题干.不属于织物按组成织物的原料的分类的是 ()

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.易

[157] 选项数.4

[157] A.原色织物

[157] B.纯纺织物

[157] C.混纺织物

[157] D.交织物

[158] 题型.单选题

[158] 题干.冲击摆锤法测织物撕破强力时试样的撕破长度为 ()

[158] 正确答案.D

[158] 难易度.易

[158] 选项数.4

[158] A.40mm

[158] B.41mm

[158] C.42mm

[158] D.43mm

[160] 题型.名词解释

[160] 题干.吸湿平衡

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.中

[160] 选项数.1

[160] A.纤维放入大气中，要吸湿或放湿，使纤维的回潮率增加或减少，经过一段时间后，纤维的回潮率逐渐趋于一个稳定值，这种现象称为吸湿平衡

[161] 题型.名词解释

[161] 题干.质量管理

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.中

[161] 选项数.1

[161] A.质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段使其实施的全部管理职能的所有活动

[163] 题型.判断题

[163] 题干.包装检验分为外观质量检验、内在质量检验

[163] 正确答案.B

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[164] 题型.单选题

[164] 题干.质量管理的 () , 综合运用管理技术、专业技术和科学方法

[164] 正确答案.C

[164] 难易度.易

[164] 选项数.4

[164] A.方法

[164] B.技巧

[164] C.手段

[164] D.目的

[165] 题型.判断题

[165] 题干.品质长度:是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.填空题

[166] 题干.内贸纺织品质量检验的形式主要有由工厂 () 纺织品的

检验、对商品流通领域中的纺织品进行检验

[166] 难易度.易

[166] 选项数.1

[166] A.直接购进

[167] 题型.简答题

[167] 题干.贸易部门的质量管理作用

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.中

[167] 选项数.1

[167] A.首先按照纺织品质量标准,实施质量检验制度,把好产品质量关,阻止不合格产品流入市场,保证为消费者提供质量符合规定的纺织产品(保证产品质量);其次在贸易过程中广泛征集消费者对产品质量的意见和要求,及时为纺织品生产企业提供关于纺织品质量的信息,促进生产企业提高纺织品质量

[168] 题型.判断题

[168] 题干.棉本色布的品等分为:优等、一等、二等、三等、四等,低于四等为等外品

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.判断题

[169] 题干.实验仪器用完后要及时切断电源

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.易

[169] 选项数.2

[169] A.正确

[169] B.错误

[170] 题型.单选题

[170] 题干.纺织品的规格和技术条件是由纺织标准或贸易合同中品质条款所规定的,带有一定的(),是可以检测和鉴定的

[170] 正确答案.B

[170] 难易度.易

[170] 选项数.4

[170] A.控制性

[170] B.强制性

[170] C.综合性

[170] D.适用性

[171] 题型.单选题

[171] 题干.ISO 规定标准大气的温度是()

[171] 正确答案.D

[171] 难易度.易

[171] 选项数.4

[171] A.20 ± 5°C

[171] B.25 ± 2°C

[171] C.21+1

[171] D.20 ± 2°

[172] 题型.判断题

[172] 题干.巴厘纱采用中、低支纱织成的轻薄织物,透明度高,又称“玻璃纱”

[172] 正确答案.B

[172] 难易度.易

[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

[173] 题型.判断题

[173] 题干.棉纤维长度决定棉纤维价格

[173] 正确答案.A

[173] 难易度.易

[173] 选项数.2

[173] A.正确

[173] B.错误

[174] 题型.判断题

[174] 题干.裙子皱:不同收缩率的纬纱交替织入布面, 印染后,纬纱产生不同的收缩造成宽幅、窄幅交替出现的明显的皱缩

[174] 正确答案.A

[174] 难易度.易

[174] 选项数.2

[174] A.正确

[174] B.错误

[176] 题型.判断题

[176] 题干.品质支数:是目前世界各国毛纺生产中最广的细度表示方法, 表示直径在某一范围内的羊毛细度

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

- [177] 题型.单选题
- [177] 题干.国家标准评定变色用灰卡名称是: ()
- [177] 正确答案.A
- [177] 难易度.易
- [177] 选项数.4
- [177] A.GB250
- [177] B.G251
- [177] C.ISO105/A02
- [177] D.ISO105/A03
-

- [178] 题型.判断题
- [178] 题干.检验与质量在循环中互相推动, 共同提高
- [178] 正确答案.B
- [178] 难易度.易
- [178] 选项数.2
- [178] A.正确
- [178] B.错误
-

- [179] 题型.简答题
- [179] 题干.府绸风格特征
- [179] 正确答案.A
- [179] 难易度.中
- [179] 选项数.1
- [179] A.高支高密的平纹织物;经向紧密结构, 经密:纬密=5:3;形成府绸特有的菱形颗粒状;质地细致, 富有光泽, 手感柔软, 穿着挺括舒适, 有丝绸感;府绸适宜做衬衫、夏令衣衫、童装、日常衣裤, 也可用于手帕、床单及被罩等
-
-
-

[182] 题型.单选题

[182] 题干.质量,指反映实体满足明确和隐含需要的能力和 () 总和

[182] 正确答案.C

[182] 难易度.易

[182] 选项数.4

[182] A.设计

[182] B.材料

[182] C.特性

[182] D.标准

[183] 题型.单选题

[183] 题干.():指对完工后的产品质量进行全面检查,以判定其合格与否或质量等级

[183] 正确答案.A

[183] 难易度.易

[183] 选项数.4

[183] A.最后检验

[183] B.库存检验

[183] C.监督检验质量审查

[183] D.第三方检验

[184] 题型.单选题

[184] 题干.AATCC 耐水色牢度测试使用的水是 ()

[184] 正确答案.C

[184] 难易度.易

[184] 选项数.4

[184] A.自来水

[184] B.井水

[184] C.新鲜蒸馏水

[184] D.不要求

[185] 题型.判断题

[185] 题干.TV 型多纤维帖衬, 含羊毛和聚酯, 用于低温如 40C、50°C 实验

[185] 正确答案.B

[185] 难易度.易

[185] 选项数.2

[185] A.正确

[185] B.错误

[186] 题型.填空题

[186] 题干. () 是国家检验部门、商检机构对进出口商品检验把关的重要方式之一

[186] 难易度.易

[186] 选项数.1

[186] A.监督管理

[187] 题型.名词解释

[187] 题干.法定检验

[187] 正确答案.A

[187] 难易度.中

[187] 选项数.1

[187] A.是必须实施的进出口商品检验, 是商检机构和其他检验机构根据国家的法律和行政法规的规定, 对规定的进出口商品或有关的检验事项执行强制性的检验或检疫, 签发检验或检疫证书, 作为海关放行的凭证

[189] 题型.判断题
[189] 题干.影响织物拉伸断裂强力的主要因素是环境温湿度
[189] 正确答案.B
[189] 难易度.易
[189] 选项数.2
[189] A.正确
[189] B.错误

[191] 题型.判断题
[191] 题干.配制人造唾液所用的试剂等级至少是工业级的
[191] 正确答案.A
[191] 难易度.易
[191] 选项数.2
[191] A.正确
[191] B.错误

[192] 题型.判断题
[192] 题干.由两根或两根以上的单纱再合并加捻成为股线简称线
[192] 正确答案.A
[192] 难易度.易
[192] 选项数.2
[192] A.正确
[192] B.错误

[193] 题型.单选题
[193] 题干.不属于织物按后加工和整理方式的分类的是 ()
[193] 正确答案.C
[193] 难易度.易
[193] 选项数.4

- [193] A.原色织物
 - [193] B.漂白织物
 - [193] C.交织物
 - [193] D.染色织物
-

- [194] 题型.判断题
 - [194] 题干.稀释浓硫酸时, 把水慢慢加入浓硫酸中
 - [194] 正确答案.B
 - [194] 难易度.易
 - [194] 选项数.2
 - [194] A.正确
 - [194] B.错误
-

- [195] 题型.判断题
 - [195] 题干.凡未经检验或检疫的不准输入或输出
 - [195] 正确答案.A
 - [195] 难易度.易
 - [195] 选项数.2
 - [195] A.正确
 - [195] B.错误
-

- [196] 题型.单选题
 - [196] 题干.双纬:单纬织物一梭口内 () 根纬纱织入布内
 - [196] 正确答案.B
 - [196] 难易度.易
 - [196] 选项数.4
-

- [197] 题型.判断题
- [197] 题干.涤纶纤维吸湿性最大
- [197] 正确答案.B

[197] 难易度.易

[197] 选项数.2

[197] A.正确

[197] B.错误

[198] 题型.判断题

[198] 题干.棉花的成熟度:马克隆值, 反映棉花成熟程度和细度的综合指标

[198] 正确答案.A

[198] 难易度.易

[198] 选项数.2

[198] A.正确

[198] B.错误

[201] 题型.填空题

[201] 题干.纺织材料放在一个统的标准大气下, 回潮率达到一个稳定值(吸湿平衡), 这时的回潮率称为 ()

[201] 难易度.易

[201] 选项数.1

[201] A.标准回潮率

[202] 题型.单选题

[202] 题干.半细羊毛:直径 () μm

[202] 正确答案.C

[202] 难易度.易

[202] 选项数.4

[202] A.15.0~34.0

[202] B.20.0~34.0

[202] C.25.0~34.0

[202] D.30.0~34.0

[203] 题型.判断题

[203] 题干.平纹类包括平纹及平纹变化组织，规格不同下风格各异的各种棉平纹布

[203] 正确答案.A

[203] 难易度.易

[203] 选项数.2

[203] A.正确

[203] B.错误

[204] 题型.判断题

[204] 题干.在确定设计质量目标时，代用质量特性定得不能太高也不能太低，不宜将代用质量特性定得过于复杂或重复

[204] 正确答案.A

[204] 难易度.易

[204] 选项数.2

[204] A.正确

[204] B.错误

[205] 题型.单选题

[205] 题干. () %水平的纱线:国际先进水平

[205] 正确答案.C

[205] 难易度.易

[205] 选项数.4

[206] 题型.判断题

[206] 题干.平布特点:经纱与纬纱的粗细，经密与纬密都相等或相近

[206] 正确答案.A

[206] 难易度.易

[206] 选项数.2

[206] A.正确

[206] B.错误

[207] 题型.判断题

[207] 题干.国家商检部门设在各地的进出口商品检验机构管理所辖地区的进出口商品检验工作

[207] 正确答案.A

[207] 难易度.易

[207] 选项数.2

[207] A.正确

[207] B.错误

[208] 题型.判断题

[208] 题干.长羊毛, 长度 15~40cm

[208] 正确答案.B

[208] 难易度.易

[208] 选项数.2

[208] A.正确

[208] B.错误

[209] 题型.单选题

[209] 题干.AATCC8-2007 耐摩擦色牢度测试用湿摩擦的含水率是:
()

[209] 正确答案.C

[209] 难易度.易

[209] 选项数.4

[209] A.95-100%

[209] B.95-105%

[209] C.65%± 5%

[209] D.90-105%

[211] 题型.判断题

[211] 题干.在 ISO 和 AATCC 标准中酸性汗液的有效期都是 3 天

[211] 正确答案.B

[211] 难易度.易

[211] 选项数.2

[211] A.正确

[211] B.错误

[213] 题型.判断题

[213] 题干.通过对某一产品的检验，凡是符合规定的规格和技术条件的产品称为合格品，否则为不合格品

[213] 正确答案.A

[213] 难易度.易

[213] 选项数.2

[213] A.正确

[213] B.错误

[214] 题型.填空题

[214] 题干.外观质量检验的方法: ()

[214] 难易度.易

[214] 选项数.1

[214] A.官能检验法

[215] 题型.判断题

[215] 题干.新疆长绒棉品质优良，各项质量指标都超过国家规定标

准, 通常用于各种高级棉织品

[215] 正确答案.A

[215] 难易度.易

[215] 选项数.2

[215] A.正确

[215] B.错误

[217] 题型.判断题

[217] 题干.条干:纱线短片段粗细不匀的程度

[217] 正确答案.A

[217] 难易度.易

[217] 选项数.2

[217] A.正确

[217] B.错误

[220] 题型.单选题

[220] 题干.AATCC15-2009 耐汗渍色牢度测试试样的组合重锤重约 ()

[220] 正确答案.C

[220] 难易度.易

[220] 选项数.4

[220] A.4.0kg

[220] B.4.5kg

[220] C.5.0kg

[220] D.5.5kg

[221] 题型.单选题

[221] 题干.质量管理的（），经济的开发研制生产和销售用户满意的产品

[221] 正确答案.D

[221] 难易度.易

[221] 选项数.4

[221] A.方法

[221] B.技巧

[221] C.手段

[221] D.目的

[223] 题型.填空题

[223] 题干.纺织品检验:采用一级标准，（）标准大气条件下测定
(在热带或亚热带地域可以采用热带标准大气)

[223] 难易度.易

[223] 选项数.1

[223] A.温带

[224] 题型.判断题

[224] 题干.纬缩:纬纱捻度过大，捻回不稳定使纬纱扭结织入布内，或起圈于布面的一种密集性疵点

[224] 正确答案.A

[224] 难易度.易

[224] 选项数.2

[224] A.正确

[224] B.错误

[227] 题型.简答题

[227] 题干.纺织品检验学研究的主要问题和内容

[227] 正确答案.A

[227] 难易度.中

[227] 选项数.1

[227] A.确定或证明纺织品符合标准或交易条件；分析研究纺织品质量属性；确定纺织品质量指标和检验方法；对纺织品质量进行评价；研究纺织品检验新技术；探讨纺织品包装、保管、运输条件等方面标准

[229] 题型.单选题

[229] 题干.ASTM D4970-2010 马丁代尔起毛起球试验标准的转数是 ()

[229] 正确答案.B

[229] 难易度.易

[229] 选项数.4

[229] C.500

[229] D.1000

[232] 题型.判断题

[232] 题干.羊毛本身是一种容易卷曲的物料

[232] 正确答案.A

[232] 难易度.易

[232] 选项数.2

[232] A.正确

[232] B.错误

[233] 题型.判断题

[233] 题干.颜色的三要素是光源、物体、观测者

[233] 正确答案.A

[233] 难易度.易

[233] 选项数.2

[233] A.正确

[233] B.错误

[234] 题型.判断题

[234] 题干.由几十根或上百根短纤维经加捻而组成连续的纤维束,称单纱,简称纱

[234] 正确答案.A

[234] 难易度.易

[234] 选项数.2

[234] A.正确

[234] B.错误

[235] 题型.判断题

[235] 题干.毛丛处于垂直状态时,从毛丛根部到毛丛尖部的长度

[235] 正确答案.B

[235] 难易度.易

[235] 选项数.2

[235] A.正确

[235] B.错误

[237] 题型.单选题

[237] 题干.耐洗色牢度测试中所用钢珠直径是 ()

[237] 正确答案.C

[237] 难易度.易

[237] 选项数.4

[237] A.10mm

[237] B.8mm

[237] C.6mm

[237] D.5mm

[238] 题型.单选题

[238] 题干.不属于织物按形成织物的加工方法的分类的是 ()

[238] 正确答案.D

[238] 难易度.易

[238] 选项数.4

[238] A.机织物

[238] B.针织物

[238] C.非织造织物

[238] D.交织物

[239] 题型.填空题

[239] 题干. () 是指从事商品流通的国民经济部门

[239] 难易度.易

[239] 选项数.1

[239] A.贸易部门

[240] 题型.判断题

[240] 题干.断裂长度:一定长度的纤维,其重量可将自身拉断,该长度即为断裂长度

[240] 正确答案.A

[240] 难易度.易

[240] 选项数.2

[240] A.正确

[240] B.错误

[242] 题型.单选题

[242] 题干.我部门所用的测定耐水色洗牢度设备型号是 ()

[242] 正确答案.A

[242] 难易度.易

[242] 选项数.4

[242] A.SW-12D 型

[242] B.DR4000 型

[242] C.YG(B)631 型

[242] D.YG(B)401E 型

[243] 题型.单选题

[243] 题干.ISO105-C10:2006 耐洗色牢度测试规定的洗涤程序有 ()

[243] 正确答案.B

[243] 难易度.易

[243] 选项数.4

[243] A.4 种

[243] B.5 种

[243] C.10 种

[243] D.15 种

[244] 题型.判断题

[244] 题干.羊毛线密度检验决定羊毛品质及使用价值和价格

[244] 正确答案.A

[244] 难易度.易

[244] 选项数.2

[244] A.正确

[244] B.错误

[246] 题型.判断题

[246] 题干.贸易部门主要分为对外贸易和国内贸易

[246] 正确答案.A

[246] 难易度.易

[246] 选项数.2

[246] A.正确

[246] B.错误

[247] 题型.判断题

[247] 题干.国内贸易分为批发贸易和零售贸易

[247] 正确答案.A

[247] 难易度.易

[247] 选项数.2

[247] A.正确

[247] B.错误

[249] 题型.判断题

[249] 题干.出厂检验:成品检验后立即出厂的产品检验

[249] 正确答案.A

[249] 难易度.易

[249] 选项数.2

[249] A.正确

[249] B.错误

[250] 题型.判断题

[250] 题干.欧洲蓝色羊毛标准是 1~8, 美国蓝色羊毛标准 L2~L9

[250] 正确答案.A

[250] 难易度.易

[250] 选项数.2

[250] A.正确

[250] B.错误

[251] 题型.填空题

[251] 题干.ISO9000 是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是（）的统称

[251] 难易度.易

[251] 选项数.1

[251] A.一族标准

[252] 题型.单选题

[252] 题干.（）%水平的纱线:国际最先进水平

[252] 正确答案.A

[252] 难易度.易

[252] 选项数.4

[254] 题型.填空题

[254] 题干.质量检验是（）的初级形式，主要是依靠质量检验人员对全部产品进行检验，确定其是否符合规定的质量标准，从中剔除疵品，以保证出厂产品的质量

[254] 难易度.易

[254] 选项数.1

[254] A.质量管理

[255] 题型.判断题

[255] 题干.细平布特点:布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少

[255] 正确答案.A

[255] 难度度.易

[255] 选项数.2

[255] A.正确

[255] B.错误

[256] 题型.填空题

[256] 题干.工序检验:又称 () , 指在一道工序加工完毕, 并准备做制品交接时进行的检验

[256] 难度度.易

[256] 选项数.1

[256] A.中间检验

[257] 题型.填空题

[257] 题干.纺织品检验按其生产工艺流程分为: 预先检验; 工序检验; 最后检验; () ; 库存检验; 监督检验质量审查; 第三方检验

[257] 难度度.易

[257] 选项数.1

[257] A.出厂检验

[258] 题型.判断题

[258] 题干.棉纤维燃烧有纸味

[258] 正确答案.A

[258] 难度度.易

[258] 选项数.2

[258] A.正确

[258] B.错误

[259] 题型.填空题

[259] 题干.棉花计量单位: ()

[259] 难度度.易

[259] 选项数.1

[259] A.包

[261] 题型.填空题

[261] 题干.纺织品真正的质量特性和纺织品代用的质量特性的特性关系是 () 的

[261] 难易度.易

[261] 选项数.1

[261] A.辩证统一

[262] 题型.判断题

[262] 题干.粗腔毛率方法:显微镜投影仪法

[262] 正确答案.A

[262] 难易度.易

[262] 选项数.2

[262] A.正确

[262] B.错误

[263] 题型.判断题

[263] 题干.平纹类是各种规格的平纹组织棉布的统称

[263] 正确答案.A

[263] 难易度.易

[263] 选项数.2

[263] A.正确

[263] B.错误

[264] 题型.判断题

[264] 题干.棉本色布的密度、断裂强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率按匹等

[264] 正确答案.B

[264] 难易度.易

[264] 选项数.2

[264] A.正确

[264] B.错误

[265] 题型.判断题

[265] 题干.所有的干摩擦色牢度实验中, 试样都需要在标准大气下调湿处理

[265] 正确答案.A

[265] 难易度.易

[265] 选项数.2

[265] A.正确

[265] B.错误

[266] 题型.填空题

[266] 题干.质量管理主要体现在建设一个有效运作的质量体系,上, 不同于 () 质量管理和质量控制

[266] 难易度.易

[266] 选项数.1

[266] A.全面

[267] 题型.单选题

[267] 题干. () 是进行质量管理的依据和基础

[267] 正确答案.D

[267] 难易度.易

[267] 选项数.4

[267] A.控制化

[267] B.定量化

[267] C.全程化

[267] D.标准化

[268] 题型.判断题

[268] 题干.羊毛本身易被燃烧

[268] 正确答案.B

[268] 难易度.易

[268] 选项数.2

[268] A.正确

[268] B.错误

[271] 题型.名词解释

[271] 题干.纺织品

[271] 正确答案.A

[271] 难易度.中

[271] 选项数.1

[271] A.经过纺织、印染或复制等加工，可供直接使用，或需进一步加工的纺织工业产品的总称

[272] 题型.单选题

[272] 题干.自（）年10月1日起施行，《商检法》共计六章四十一条

[272] 正确答案.A

[272] 难易度.易

[272] 选项数.4

[272] A.2002

[272] B.2003

[272] C.2004

[272] D.2005

[273] 题型.单选题

[273] 题干.细羊毛:直径小于 () μm

[273] 正确答案.C

[273] 难易度.易

[273] 选项数.4

[274] 题型.判断题

[274] 题干.主体长度:是指棉纤维中含量最多的纤维的长度

[274] 正确答案.A

[274] 难易度.易

[274] 选项数.2

[274] A.正确

[274] B.错误

[276] 题型.判断题

[276] 题干.耐水色牢度测试中 AATCC 标准和 ISO 标准的浸液时间相同

[276] 正确答案.B

[276] 难易度.易

[276] 选项数.2

[276] A.正确

[276] B.错误

[277] 题型.判断题

[277] 题干.织物的厚度无关的是保暖性

[277] 正确答案.B

[277] 难易度.易

[277] 选项数.2

[277] A.正确

[277] B.错误

[280] 题型.单选题

[280] 题干.百脚: () 织物中纬纱缺根喂入

[280] 正确答案.C

[280] 难易度.易

[280] 选项数.4

[280] A.平纹

[280] B.横纹

[280] C.斜纹

[280] D.皱纹

[281] 题型.判断题

[281] 题干.数字式撕裂仪不适用于针织物、机织弹性织物以及有可能产生撕裂转移的稀疏织物和具有较高各向异性的织物

[281] 正确答案.A

[281] 难易度.易

[281] 选项数.2

[281] A.正确

[281] B.错误

[282] 题型.单选题

[282] 题干.以下哪种纤维属于化学纤维 ()

[282] 正确答案.D

[282] 难易度.易

[282] 选项数.4

[282] A.羊毛

[282] B.棉

[282] C.丝

[282] D.涤纶

[284] 题型.判断题

[284] 题干.实验室测试用水都可以使用自来水

[284] 正确答案.B

[284] 难易度.易

[284] 选项数.2

[284] A.正确

[284] B.错误

[285] 题型.单选题

[285] 题干.短绒率:长度短于 () 毫米的纤维及其重量占纤维总重量的百分率

[285] 正确答案.B

[285] 难易度.易

[285] 选项数.4

[288] 题型.判断题

[288] 题干.粗毛:直径在 50.5 微米及以上的毛纤维

[288] 正确答案.B

[288] 难易度.易

[288] 选项数.2

[288] A.正确

[288] B.错误

[290] 题型.单选题

[290] 题干.稀纬: () 织物中纬纱缺根喂入

[290] 正确答案.A

[290] 难易度.易

[290] 选项数.4

[290] A.平纹

[290] B.横纹

[290] C.斜纹

[290] D.皱纹

[291] 题型.单选题

[291] 题干.企业的管理标准、工作准则是实现质量管理目标的 ()

[291] 正确答案.A

[291] 难易度.易

[291] 选项数.4

[291] A.必要保证

[291] B.目的

[291] C.准则

[291] D.依据

[292] 题型.填空题

[292] 题干.内在质量检验俗称 (), 借助仪器对物理机械性能的测定和化学性质的分析

[292] 难易度.易

[292] 选项数.1

[292] A.理化检验

[293] 题型.判断题

[293] 题干.为了获得感性认识, 可以触摸或品尝药品

[293] 正确答案.B

[293] 难易度.易

[293] 选项数.2

[293] A.正确

[293] B.错误

[295] 题型.判断题

[295] 题干.粗羊毛:直径大于 35 μ m

[295] 正确答案.B

[295] 难易度.易

[295] 选项数.2

[295] A.正确

[295] B.错误

[296] 题型.判断题

[296] 题干.纱疵:纱线上比较严重的疵点, 过粗过细、较长的粗细节, 会引起织物降等

[296] 正确答案.A

[296] 难易度.易

[296] 选项数.2

[296] A.正确

[296] B.错误

[298] 题型.判断题

[298] 题干.羊毛的优点是柔软, 且纤维间互相紧扣, 缩成一团, 能

产生出紧凑的功效

[298] 正确答案.B

[298] 难易度.易

[298] 选项数.2

[298] A.正确

[298] B.错误

[299] 题型.判断题

[299] 题干.巴厘纱密度特别大, 挺爽透气, 有身骨

[299] 正确答案.B

[299] 难易度.易

[299] 选项数.2

[299] A.正确

[299] B.错误

[300] 题型.名词解释

[300] 题干.公定回潮率

[300] 正确答案.A

[300] 难易度.中

[300] 选项数.1

[300] A.纺织纤维及纺织产品的重量以选定的某一回潮率时的重量为贸易或成本计算中的计量给定标准, 这回潮率称为公定回潮率
